

# Diotrol Aqua Wallcare

#80700

**Beschreibung** Diotrol Aqua Wallcare ist ein wasserbasiertes Einschichtsystem für neue, helle Holzwände aus rohem, unbehandeltem Nadelholz im Innenbereich. Eine Kombination von Antioxidantien und Radikalfängern verhindern die Verdunkelung von hellem **Nadelholz**. Ein Aufhelleffekt ohne Beizmittel oder Pigmente fördert die Dauerhaftigkeit der lichtschützenden Wirkung. Durch Bilder oder sonstige Dekorationen abgedeckte Flächen zeichnen sich später nicht ab. Verschmutzungen können mit mildem Seifenwasser abgewaschen werden.

**Anwendungsbereich** Auf allen hellen, rohen Holzbauteilen aus **Nadelholz** im Innenbereich einsetzbar.

**Bindemittel & Reaktive Agenzien** Vorvernetztes Naturöl aus nachwachsenden Rohstoffen und photostabilisierende Additive

**Wirkstoff & Biozide** Keine

**Festkörpergehalt** Ca. 40%

**Dichte** 1.00kg/l

**Glanzgrad** Seidenmatt

**Farbtöne** Farblos oder mit 2% weiss

**Gebinde** 1L, 5L, 20L

**Lagerstabilität** Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebände ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.  
Vor Frost schützen.

**Untergrundbeschaffenheit** Das Holz muss staub- und fettfrei sein. Es darf keinen Farb- oder sonstigen Schutzanstrich enthalten und darf nicht über 9 – 13% Feuchtigkeit aufweisen.  
Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche eine Probe anzulegen.

**Verarbeitung** Pinsel, Roller, Spritzen, auch maschinell verarbeitbar.

---

<b>Verbrauch</b>	80 – 100g/m <sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Verdünnung</b>	Streichfertig eingestellt, kann mit Wasser verdünnt werden. Bei Verarbeitung mit Auftragsgeräten unverdünnt arbeiten.
<b>Anstrichaufbau</b>	Diotrol Aqua Wallcare muss direkt 1x auf das rohe und helle Nadelholz appliziert werden. Der Schutzmechanismus wird nur durch den direkten Kontakt mit der Holzsubstanz aktiviert und wirksam. Bereits verdunkeltes Holz wird durch Diotrol Aqua Wallcare nicht aufgehalt. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Nach 24 Std. ist der Schutzeffekt erreicht. Der Anstrich ist waschbar. Milde und neutrale Putzmittel verwenden. Der Anstrich ist nicht scheuerfest.
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Ware mit Verdünner oder Pinselreiniger behandeln.
<b>Sicherheits-hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Oktober 2018, mt