

Diotrol Mattöl

Additiv

#75700

Beschreibung Hydrophober Zusatz auf Basis natürlicher Öle mit speziellem Hartwachs. Die Zugabe von 20% Diotrol Mattöl in den letzten Anstrich erzeugt eine dauerhafte und seidenmatte Oberfläche. Die Wachskomponente erhöht die Elastizität und verstärkt die wasserabweisenden Eigenschaften des Lasurfilms.

Speziell empfohlen für stark bewitterte und exponierte Hölzer.

Anwendungsbereich Als Zusatz in Diotrol Naturöl-Lasuren zu verwenden.

Bindemittel & Reaktive Agenzien Spezialwachse und Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

Wirkstoffe & Biozide keine

Festkörpergehalt ca. 45%

Dichte 0.900kg/l

Glanzgrad Seidenmatt bis seidenglänzend (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds)

Farbtöne Farblos

Gebinde 1L, 5L,

Lagerstabilität In gut verschlossenem Originalgebinde 12 Monate haltbar. Vor starker Erwärmung schützen.

Verbrauch 20% Diotrol Mattöl dem Schlussanstrich beifügen
Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

Verdünnung gebrauchsfertig

Anstrichaufbau Nur als Zusatz beim Schlussanstrich verwenden.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN33

info@diotrol.com
www.diotrol.com



Renovations- anstrich	Lasuraufbauten, welche mit Diotrol Mattöl modifiziert wurden, können problemlos mit Diotrol Naturöl-Lasuren überarbeitet werden. Idealerweise ebenfalls unter Zugabe von Diotrol Mattöl.
Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luftfeuchtigkeit)	Angetrocknet nach 24 Stunden. Bleibt während mehrere Tage leicht klebrig.
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch die Geräte mit Terpentinersatz reinigen.
Sicherheits- hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

November 2018, mt

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICHBEXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN

info@diotrol.com
www.diotrol.com



Vertrieb durch:

KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch