

AQUA JSOLIT Plus

Innen

Merkblatt 2893 / Version 02 / 10.2022

Produkt Wasserverdünnbarer, weiss pigmentierter Sperrgrund mit ausgezeichneter Isolierwirkung. Verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen, Russ, Nikotin und Wasserflecken und dient gleichzeitig als Haftbrücke für nachfolgende wasser- und lösemittelbasierende Anstrich- und Beschichtungsstoffe. Kann auch als Putzgrund für sämtliche KABE Decorputze verwendet werden.

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse B.**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz AQUA JSOLIT Plus kann als Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips, Gips-Kartonplatten, Holzbauplatten, Abrieb, Beton und alte tragfähige Anstriche im Innenbereich aufgebracht werden.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Acryl-/Polyurethan-Dispersion

Pigmentbasis Titandioxyd Rutil

Verbrauch Ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Dichte Ca. 1,2 kg/l

Festkörpergehalt Ca. 58%

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 2,0%, nicht abgabepflichtig
(VOC-EU) VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 30,0 g/l VOC.

Konsistenz Verarbeitungsfertig

Lieferform

Farbton/Abtönen Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S0500-N sind auf dem KABEmix Schnellmisch-System abtönbar.

Gebinde Kunststoffgebinde à 10 kg netto, 20 kg netto, KABEmix à 10 kg oder 20 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate bei kühler, frostfreier Lagerung. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Nikotin-, Russ-, Fett- und Ölflecken mit fettlösenden Reinigungsmitteln (z.B. KABE CLEANFORCE) vorreinigen. Leimfarbe und Leimrückstände von Tapeten müssen restlos entfernt werden.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Unverdünnt anwenden. Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar).

Trocknung Trocknungszeit bei 20°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit

Staubtrocken: 1 Stunde
Überarbeitbar: 10 - 12 Stunden

Abhängig von Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Besondere Hinweise Möglichst satt und unverdünnt auftragen. Bei stark saugenden oder sehr rauen Untergründen sowie Phenolharz-gebundenen Spanplatten 2 x AQUA JSOLIT Plus satt (unverdünnt) auftragen. Tapeten- und Leimrückstände müssen restlos entfernt werden. Solche Untergründe immer 2 x mit AQUA JSOLIT Plus abisolieren. Bei nachträglicher Überarbeitung mit mineralischen oder dispersionsgebundenen Deckputzen ist zur Bildung einer Haftbrücke Sperrgrund Füllstoff zuzusetzen.

(Auf 10 kg AQUA JSOLIT Plus = 800 g SPERRGRUND Füllstoff Art. 10855)

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.