

MURO-SETA Top Finish

Intérieur/extérieur

Fiche 2375f / version 04 / 05.2023

Produit **MURO SETA Top Finish** est un émail à base de résine synthétique avec d'exceptionnelles propriétés de mise en œuvre pour les peintres en bâtiment. **MURO SETA Top Finish** se distingue par un excellent pouvoir couvrant et une très bonne qualité d'étalement.

Domaine d'application Comme émail de finition résistant pour l'intérieur et l'extérieur sur bois et métal sur couche de fond adéquate. **Note importante** : observer notre documentation «revêtements d'éléments en bois à l'extérieur».

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résine alkyde
Pigment de base	Dioxyde de titane
Consommation	140 – 180 g/m ² par couche sur fond lisse
Dilution	Au pinceau/au rouleau: (prêt à l'emploi) peut être dilué avec du succédané de térébenthine ou diluant pour vernis synth. 501. Au pistolet: diluant pour vernis synth. 501
Densité	1,5 kg/l (blanc)
Teneur en corps solides	Env. 75% (blanc)
Point d'inflammation	Env. 48° C
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	Env. 24,6%, (blanc) non dilué, soumis à la taxe COV Valeur limite selon EG 42/2004 (Cat. A/c): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COC. Ce produit ne remplit pas la valeur limite COV selon RL 2004/42/EU et ne peut pas être utilisé pour certaines applications.
Consistance	Légèrement thixotrope (prêt à l'emploi)
Degré de brillance	Satiné
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Teintes du stock : blanc, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001. Peut être teinté jusqu'à maximum 3% de pâte à teindre (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidons métalliques de 6,5 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé. Voir date exacte d'expiration sur les étiquettes.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé.

Observer les fiches techniques ASEPP/GTK et les directives ASEPP/BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la check-list KAB et les documentations techniques individuelles ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau, au pistolet (y compris pistolet Airless)

Séchage	Hors poussière:	3 heure 20° C
	Sec au toucher:	6 heure 20° C
	Recouvrable:	10 heure 20° C
	Sec à fond	14 heure 20° C

Remarques particulières Nettoyage des appareils avec du substitut de térébenthine, du nettoyant pour pinceaux ou du diluant universel ou nitro diluant

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA. Observer les avertissements sur les étiquettes, la fiche de sécurité du produit et notre brochure sur la sécurité et l'environnement (au besoin les demander). Contient des solvants inflammables, tenir loin de toute flamme ouverte ou objets incandescents, prévoir une bonne aération des pièces! Résidus secs de produit dispersés finement (par exemple chiffons, filtre de cabine de pulvérisation) ont tendance à s'enflammer instantanément.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.