



PRIMAFLEX

Fiche 2436 f / version 04 / 05.2023

Intérieur

Produit Dispersion pour l'intérieur, inodore et exempte de solvants, excellent rapport prix/rendement.

- Spécialement pour maisons d'habitation, exempte de solvants (0%)
- Haut pouvoir couvrant
- Haut degré du blanc
- Application souple et facile avec faible tendance aux éclaboussures

Pour les surfaces de peintures à l'intérieur exposées aux attaques des champignons, nous recommandons: PRIMAFLEX FS-PROTECT (une enduction protégeant le film contre les moisissures et les champignons) ou FAKOLITH anti-moisissures.

Étiquette environnementale et Minergie

Étiquette environnementale: Classe B
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

Application universelle à l'intérieur d'immeubles d'habitation et bâtiments industriels.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Dispersion de copolymère
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Env. 150 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, dépend de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,5 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 58%
Teneur en solvants (COV-CH)	0%, non soumis à la taxe COV
Consistance	Légèrement thixotrope
Degré de brillance	Mat
DIN EN 13300	Résistance à l'abrasion humide cat. 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant) cat. 2/7,5 m ² /l

Forme de livraison

Teinte/teintage	Blanc, CASA-TON, vieux blanc RAL 9010. Sur demande, également teinté dans la gamme pastel. Peut être teinté avec UNITON ton de base ou AQUAPINT colorant et pâtes universelles de teintage jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidon plastique de 20 kg net
Stockage	18 mois en emballage d'origine bien fermé. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, porteur et dégraissé.

Respecter également les normes SIA 118/257 et 118/243 ainsi que les instructions d'entretien/le contrat d'entretien (Association GTK-G/GTK-M/EPS) et les directives BFS. Les différentes positions de texte de la liste de contrôle KABE et les différentes informations techniques KABE sont également utiles, ou contactez notre conseiller spécialisé. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur sont disponibles auprès de l'association.

En cas de corrections, réparations ou retouches sur la surface, même si le matériau de revêtement d'origine est utilisé, il est inévitable que les points de réparation se remarquent (BFS 25).

En raison d'alcalinité très différente, d'un pouvoir absorbant inégal ou de supports de différents types, etc., la formation de taches, respectivement des différences de couleur dans le revêtement peuvent se produire.

Couche de fond Avec des supports fortement absorbants ou farineux tels que plâtre par exemple, il est recommandé d'appliquer un apprêt avec AQUAFIX Hydropor fond pénétrant. Procéder à des essais préliminaires.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau et au pistolet (y compris pistolet Airless)

Dilution 1^{ère} couche: diluer avec env. 5 – 10% d'eau
2^{ème} couche: diluer avec -5% d'eau

Séchage

- En règle générale recouvrable après 8 – 12 heures
- Dépend de l'humidité de l'air, la température de l'objet et l'épaisseur de la couche

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA. Observer les mises en garde sur les étiquettes des bidons, la fiche de données de sécurité et notre brochure sur la sécurité et l'environnement (la demander si nécessaire).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est révisée périodiquement. En cas de doute, notre département de vente interne se fera un plaisir de vous renseigner sur la validité de cette documentation.