

EUROSATIN AF

Email intérieur et extérieur

Fiche 2137 f / version 05 / 05.2023

Produit Email adhérent à base de résines synthétiques et polyuréthane (PU) modifiées de très haute qualité présentant de remarquables caractéristiques de mise en œuvre pour le peintre en bâtiment.

Avantages

- Jaunissement nettement amoindri et fortement ralenti
- Produit exempt de siccatifs et pigments au plomb
- Séchage rapide favorisant un travail rationnel
- Formulation exempte de composés aromatiques
- Excellente résistance aux éraflures
- Remarquable comportement de garnissage et de recouvrement
- Remarquables caractéristiques de mise en œuvre
- Très bonne stabilité, très bon recouvrement des chants et des arêtes
- Bonne adhérence supérieure à la moyenne
- Très bonne résistance aux intempéries et élasticité permanente

Domaine d'application Email de finition très résistant, application à l'intérieur et à l'extérieur sur bois et métal muni d'une couche de fond appropriée.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résine alkyde modifiée avec polyuréthane (PU)
Pigment de base	Dioxyde de titane
Consommation	Env. 100 – 150 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Application au pinceau ou au rouleau: (prêt à l'emploi) dilution possible moyennant un succédané de térébenthine ou diluant 3321 (diluant exempt de composés aromatiques). Application au pistolet: diluant pour vernis synthétiques 501 ou diluant 3321
Masse volumique	Env. 1,3 kg/l (blanc)
Teneur en corps solides	Env. 68% (blanc)
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	Env. 32% (blanc) soumis à la taxe COV Le produit n'est pas conforme à la teneur en COV de la directive 2004/42/CE et ne doivent pas être utilisés pour de telles applications.
Consistance	Légèrement thixotrope (prêt à l'emploi)
Degré de brillance	Satiné

Forme de livraison

Teinte/teintage	Teintes livrables du stock: blanc, RAL 9010, NCS S0500 N Teintes foncées: selon RAL, NCS ou échantillon Teintage possible sur machine à teinter EUROmix Peut être teinté également avec AQUAPINT ou avec des pâtes universelles de teintage jusqu'à max. 2% (sous réserve de compatibilité)
Conditionnement	Bidon métallique de 6 kg net, EUROmix 1 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé et à température ambiante; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Veuillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.
Mode d'application	Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless).
Séchage	Hors poussière: 3 heures à 20°C Manipulable: 6 heures à 20°C Recouvrable: 10 heures à 20°C Complètement sec: 14 heures à 20°C

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec un succédané de térébenthine.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Le produit contient des solvants inflammables! Tenir à l'écart du feu ouvert et des objets incandescents; veiller à une bonne aération des locaux. Après séchage et sous une forme finement fractionnée (par exemple sur des chiffons de nettoyage ou des filtres de cabines de pistologie), le produit a tendance à l'auto-inflammation.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.