

Diotrol 3-Pigmentweiss

Blanc 3-Pigments

#75800

Description Diotrol Blanc 3-Pigments est un fond d'adhérence polyuréthane et libre d'aromates, à séchage rapide pour la rénovation très économique à l'extérieure et à l'intérieure. Diotrol Blanc 3-Pigments procure des enduits, élastiques et qui s'écoulent bien, à haut pouvoir couvrant sur les arêtes, pouvoir élever de couverture et d'isolation.

Domaine d'utilisation Comme agent d'adhérence pour les travaux de rénovation rationnels, ainsi que comme couche de peinture intermédiaire qui remplit bien et qui se laisse rapidement poncer.

Bases de liants & Agents réactifs Résines alkydes et polyuréthannes modifiées

Agents actif & Biocode Aucun

Extrait sec Ca. 70 %

Densité 1.36 kg/l

Degré de brillance Mat

Teintes blanc

Conditionnements 6.5 kg et 25 kg

Conservation Stockable dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert 12 mois. Bien fermer les bidons entamés.

Préparation du support Le support doit être sec, propre et dégraissé. Le bois à traiter ne doit pas contenir plus de 14 % d'humidité.

Mode d'application Pinceau, rouleau ou par pulvérisation
Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICH33XXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720
IBAN DE 21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN

info@diotrol.com
www.diotrol.com



Distribution par:

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch

Consommation	60-80 g/m ² dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Dilution	Pinceau/rouleau : 0 - 5 % avec de l'essence artificielle Pistolet : env. 15 % de dilutif pour vernis synth. <i>Comme couche de fond pour peintures aqueuses diluer avec 25 % d'essence artificielle.</i>
Procédure	1 x Diotrol Blanc 3-Pigments Diotrol Blanc 3-pigments se laisse recouvrir avec tous les systèmes usuels sur le marché à base d'alkydes ou d'acryles-Pu aux solvants ainsi qu'en phase aqueuse.
Séchage à 18 – 20°C (50% d'humidité relative)	• Hors poussière après environ 45 minutes • Sec au toucher après 2 à 3 heures • Ponçable et recouvrable après 4 à 6 heures (Dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition

August 2018, mt