

Diotrol Entgrauer

Nettoyant pour bois gris aux l'extérieur

#82500

Description Diotrol Dégriseur redonne au bois son aspect d'origine. Il permet de restaurer tout type de bois grisaille. Ravive les bois exposés aux UV et à la pluie. Idéal sur les volets, bardages, palissades, meubles de jardin et également sur le mobilier d'intérieur en bois solide.

Domaine d'utilisation Bois grisaille sur terrasses, volets, coffrages en bois, meubles de jardin

Bases des liants Solution d'acides organiques, entièrement biodégradable.

Agents actifs & Biocides Aucun

Densité 1.000 kg/l

Teintes Incolore

Conditionnements 1L, 2L, 5L

Conservation Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30° C.
Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.

Préparation du support Enlever mécaniquement des mousses, lichen et les sorties de résine sèches. Nettoyer au préalable les parties sales de l'immeuble avec du Diotrol Allclean.

Mode d'application Brosse, rouleau, blague et brosse en nylon
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5° C.

Consommation 5-8 m² par litre de Diotrol Dégriseur
La consommation de Diotrol Dégriseur varie suivant la nature du bois et son état de surface.

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
-----------------	---------------------------------

Procédure	<p>Bien agiter avant l'emploi. Ne pas diluer. Gel prêt à l'emploi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mouiller les bois, au préalable, pour optimiser l'action du produit.• Appliquer grassement le Diotrol Dégriseur Bois à la brosse ou au rouleau (poils longs).• Dans le cas de surfaces verticales travailler de haut en bas.• Laisser agir 10 à 15 minutes (maximum). Frotter si nécessaire avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l'action du produit (attention : risque de projections).• Rincer à grande eau (en cas d'utilisation de nettoyeur, travailler à pression réduite pour ne pas détériorer les fibres du bois).• Si le support est très encrassé, ne pas hésiter à renouveler l'opération.• Bien laisser sécher.
------------------	--

Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air	2 - 3 jours minimum, suivant l'essence du bois et l'absorption de l'eau. Dépend beaucoup du temps qu'il fait.
---	---

Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau.
-----------------------------	--

Informations de sécurité	<p>Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs.</p> <p>Consultez la fiche de données de sécurité.</p>
---------------------------------	--

Remarque	<p>Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.</p>
-----------------	--

August 2020, sky