

## FICHE TECHNIQUE

<b>No article:</b> 12517	<b>POLYFLEX® PES-125 transparent dégradé Corona satiné 55</b>		
<b>Version:</b> 6			
<b>Produit:</b>	Poudre pour usage extérieur à base de résines polyester. Donne des surfaces transparentes et soyeuses avec une très bonne fluidité et une très bonne résistance à la lumière et aux intempéries. Se stabilise contre la surchauffe et la décoloration dans les fours à gaz directs.		
<b>Domaines d'application:</b>	Comme vernis de protection sur les surfaces déjà peintes/revêtues, mais aussi sur le verre, la céramique, l'aluminium, l'acier et divers métaux non ferreux (des essais préalables sont impérativement nécessaires !)		
<b>Couleurs</b>	principalement incolore		
<b>Surface:</b>	Lisse		
<b>Brillance:</b>	Visuel brillance 45 – 60 unités de brillance (60°) sur tôle à fond blanc		
<b>Propriétés de la poudre:</b>	<b>Distribution de la poudre</b> (HELOS H1708)	29 µm: 40 – 47 %	
		122 µm: 96 – 100 %	
	<b>Densité</b>	1.2 – g/cm <sup>3</sup> pour incolore	
<b>Consommation:</b>	g/m <sup>2</sup>	= densité (g/cm <sup>3</sup> ) x épaisseur du film (µm)	
<b>Épaisseur du film:</b>	<b>Recommandation</b>	70 – 90	
	<b>Maximum</b>	90 µm	
<b>Application:</b>	L'application peut se faire avec toutes les installations de revêtement en poudre courantes. En utilisation extérieure, n'appliquer que sur des surfaces déjà peintes / revêtues, pas directement sur du métal ! Afin d'éviter toute perturbation de la surface, nous recommandons de ne pas mélanger ce type de peinture en poudre avec d'autres peintures en poudre.		
<b>Emballage:</b>	- 20/25 kg carton - 500 kg Octobox - 450/500 kg Big Bag D'autres variantes de conditionnement sont possibles sur demande.		
<b>Conditionnement:</b>	<b>Cuisson recommandée:</b>	15 min. à 180°C température de l'objet	
	Température de l'objet	Temps d'arrêt min.	Temps d'arrêt max.
	210°C	5 min	8 min
	200°C	7 min	11 min
	190°C	10 min	15 min
	180°C	15 min	22 min
	170°C	25 min	35 min

<b>Support:</b>	Pour recouvrir des surfaces déjà peintes, il est impératif de tester l'adhérence au préalable. Pour l'application directe sur le métal, le support doit être exempt d'huile, de graisse et de produits d'oxydation. Sous exposition à la corrosion, nous recommandons le traitement préalable suivant :		
	<b>Aluminium</b>	Un prétraitement chimique humide approprié	
	<b>Acier</b>	Phosphatation du fer ou du zinc	
	Ne convient pas pour le revêtement des jantes et des valves.		
<b>Propriétés physiques:</b>	Testées sur: 1): Tôle d'aluminium 0.8 mm AlMg1 H14 chromagée Épaisseur de couche: 70 – 90 µm		
	<b>Test de quadrillage</b> (DIN ISO 2409)	1) GT 0	
	<b>Essai de pliage</b> (DIN ISO 1519)	1) ≤ 4 mm	
	<b>Essai aux chocs</b> (ASTM D 2794)	1) avant	≥ 5 Nm (~44 Inchpound)
		1) reverse	≥ 5 Nm (~44 Inchpound)
	<b>Essai d'emboutissage</b> (DIN ISO 1520)	1) ≥ 6 mm	
<b>Resistance:</b>	Tested on: Tôle d'aluminium 0.8 mm AlMg1 H14 chromagée		
	<b>Eau de condensation test</b> (DIN ISO 6270)	1000 h pas de formation de bulles Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm	
	<b>Essai au brouillard salin</b> (DIN ISO 9227)	1000 h pas de formation de bulles Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm	
<b>Approbation des matériaux:</b>	-		
<b>Retouches:</b>	Pour les retouches (des crochets de convoyeurs) le kit de réparation art. no 10006124 est disponible.		
<b>Post-traitement des éléments revêtus:</b>	Pour l'impression, le collage, l'étiquetage, la lamination de films, le revêtement et d'autres opérations de finition, des essais préalables sont recommandés. Pour les emballages, employer des matériaux non-plastifiants. Éviter l'eau de condensation.		
<b>Storage:</b>	<b>Conditions:</b>	Dans les emballages originaux, stocker au frais et au sec. Température maximum 25 °C. Pas d'exposition directe au soleil.	
	<b>Durée de stockage:</b>	18 moins à partir de la date de production dans les conditions mentionnées ci-dessus.	
<b>Recommandations de sécurité:</b>	<b>Limite inférieure d'explosivité:</b>	Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.	
	Des informations complémentaires se trouvent sur la fiche de sécurité et les brochures CEPE „Sécurité de la peinture en poudre“ et „Résultats de l'étude toxicologiques des peintures en poudre thermodurcissables“.		
Remarques:	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il nous est impossible de toutes les présenter en détail. En cas de doute, nos techniciens sont à votre disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche technique est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente confirmera la validité des informations données.		
Date de sortie:	2/21/24		