BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES

ALU-SCHWARZLACK
Extérieur & intérieur

Fiche 2123 / Version 10 / 04.2024

Descriptif général

Produit	ALU-SCHWARZLACK est un vernis d'imitation patiné à 1 composant solvanté. Grâce à l'usage des pigments d'aluminium spéciaux, il est possible de réaliser une surface décorative légèrement structurée.
Liant	Résine polyacrylate
Pigmentation	Pigments d'aluminium, pigments organiques et inorganiques
Domaine d'application	Menuiseries métalliques, serrureries, objets décoratifs, usine de giclage industriel,
Caractéristiques	– Séchage rapide – Résistance à la lumière et aux intempéries – Mise en oeuvre extrêmement simple
Degré de brillance	Soyeux
Teintes	Anthracite clair 4M9650 (art. 14519), Anthracite foncé 4M9651(art.14520)
Conditionnement	1 kg, 4.5 kg, 9 kg, 19 kg
Stockage	Protéger du gel. Conserver au frais et au sec dans l'emballage bien fermé. Voir l'étiquette pour la date d'expiration.

Mise en oeuvre

Dilution	Si nécessaire, la viscosité au giclage peut être légèrement corrigée avec le diluant universel 5119 (art. 10516). L'utilisation d'un diluant étranger peut provoquer une incompatibilité et une perte de qualité.
Application	Giclement conventionnel
Séchage à l'air	Hors poussière env. 10 min; Hors poisse env. 20 min; Manipulable env. 45 min Recouvrable env. 60 min; apte à une pleine charge env. 3 jours
Séchage forcé	Désolvation env. 10 min Séchage env. 30 min à 60°C; env. 20 min à 80°C
Épaisseur du film sec	30 - 50 µm
Consommation	Théorique 100 g/m² pour un film sec de 40 µm Pratique 150 g/m²
Directive UE 2004/42/CE	Le produit ne satisfait pas la valeur limite COV de la directive 2004/42/EG et ne doit pas s'utiliser pour une application correspondante.
Température de mise en oeuvre	> 5°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit se situer au minimum 3°C au-dessus du point de rosée.
Nettoyage de l'outillage	Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119.
Remarques particulières	En rapprt avec le laquage de substrats métalliues, la norme DIN EN ISO 12944 est à respecter impérativement.

Système recommandé

Support	Acier, aluminium, zinc

KARL BUBENHOFER SA | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch

Une entreprise de **KABE** SwissGroup

Traitement préliminaire	Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré; soigneusement nettoyer les soudures et éliminer la calamine; soigneusement dégraisser, meuler, sabler Sa 2½ selon ISO 8501-1, phosphater, chromater.
Couches de fond	Au besoin, peuvent être utilisé les couches de fond suivantes: – POLYAMOL Primer Plus – REAKTIONSGRUND

Caractéristiques techniques

Masse volumique	Env. 0.90 - 1.05 g/cm³	
Teneur en corps solides	Env. 37 - 39% du poids	env. 32 - 34% du volume
Point d'inflammation	ALU-METALLLACK	< 21°C

Données de sécurité

Mesures de précaution	Observer les mises en garde figurant sur les étiquettes des emballages et les directives sur nos fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité de la SUVA. Ce produit contient des solvants inflammables, tenir à l'écart du feu ouvert.
Élimination	Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le catalogue Européen des déchets (CED).
Recyclage KABE	Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
Généralités	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.