

KABEDUR Woodfiller

Fiche 2084 / version 08 / 10.2016

10 : 1 avec PU durcisseur 5100

Descriptif général

Produit	KABEDUR Woodfiller est un bouche-pores PU à 2 composants, qui se distingue par son séchage rapide avec son bon pouvoir garnissant. Le produit a été conçu pour le traitement de surface des dérivés du bois (seulement à l'intérieur). De plus, il se distingue par une très bonne aptitude au ponçage.		
Liant de base	Résine acrylique / polyisocyanate		
Pigmentation	Pigments organiques et inorganiques		
Domaine d'application	Travaux de peinture à façon, agencement de magasins et de foires, usine de giclage industriel		
Caractéristiques	– Bon pouvoir garnissant – Séchage rapide – Bon support garnissant – Bonne aptitude au ponçage		
Degré de brillance	Mat (art. 12818)		
Teintes, nuances	Blanche, autres teintes sur demandes		
Bidon	5 kg, 10 kg, 20 kg		
Stockage	En emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.		

Mise en œuvre

Dosage	10 : 1 parties en poids avec PU durcisseur 5100 (art. 12875)					
Dilution	10 – 30% PU diluant 5320 (art. 10530)					
	L'utilisation d'un diluant étranger peut provoquer une incompatibilité et une perte de qualité.					
Durée de vie en pot	Env. 3 h					
Application	Giclement conventionnel, Airmix					
Séchage à l'air	Hors poussière	env. 20 min.	hors poisse	env. 60 min.	manipulable	env. 2 h
	Ponçable	env. 3 h	Recouvrable	env. 3 h		
Séchage forcé	Désolvatation	env. 30 min.				
	Séchage	env. 60 min.	à 60°C			
Epaisseur du film sec	60 – 140 µm					
Consommation	Théorique	350 g/m² pour un film sec de 90 µm				
	Pratique	500 g/m²				
Directive UE 2004/42/EG	Le produit ne satisfait pas la valeur limite COV de la directive 2004/42/EG et ne doit pas s'utiliser pour une application correspondante.					
Température de mise en œuvre	> 5°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit se situer au minimum 3°C au-dessus du point de rosée.					
Nettoyage de l'outillage	Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119 (art. 10516).					

Remarques particulières Pour éviter l'imbibation du liant, nous recommandons comme apprêt d'impression KABEDUR SMO5 Clearcoat (art. 13247).

Système recommandé

Support	Bois et les dérivés du bois
Traitement préliminaire	Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré; après le ponçage bien dépoussiérer.
Vernis de finition	– KABEDUR vernis de finition

Caractéristique technique

Masse volumique	Env. 1.20 – 1.40 g/cm ³	
Teneur en corps solides	Env. 56 – 58% poids	env. 32 – 34% volume
Point d'inflammation	KABEDUR Woodfiller	> 21°C
	PU durcisseur 5100	> 21°C

Données de sécurité

Mesures de précaution	Observer les directives de sécurité qui figurent sur les étiquettes des produits ainsi que sur la fiche des données de sécurité. Respecter les ordonnances de la CNA (SUVA). Ce produit contient des solvants inflammables, tenir à l'écart du feu ouvert.
Elimination	Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).
Recyclage KABE	Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
Généralités	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.

