

ARMASIL®

Fiche 1362f / version 09 / 05.2023

Fond pénétrant à l'eau concentré 1:10 extérieur

Produit Concentré de silicone, à mélanger avec 10 parties d'eau pour obtenir une couche de fond prête à l'emploi avec des caractéristiques hydrophobes et de consolidation.

Étiquette environnementale et Minergie **Étiquette environnementale: Classe D**
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application Pour l'extérieur. Sous forme diluée comme apprêt sur des supports minéraux absorbants pour le revêtement ultérieur avec la peinture ARMASIL.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Principes actifs	Alcoxysilan/alcoxysiloxane d'aryle
Teneur en agent actif	99,7%
Masse volumique	1,0 g/cm ³
Point d'inflammation	25°C
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	8,0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 2004/42 (Cat. A/h): 30 g/l (2007)/30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30,0 g/l (COV)

Forme de livraison

Teinte/teintage	Concentré clair jaunâtre-rougeâtre
Conditionnement	Bouteille en plastique de 1 litre avec échelle en ml ou bouteille en plastique de 1 litre avec bidon spécial vide de 12 litres (échelle graduée à l'intérieur)
Stockage	Concentré en emballage d'origine bien fermé se conserve 9 mois (ne pas stocker à une température supérieure à 30°C). Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Directives de mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, porteur et dégraissé. Les couches peu adhérentes, la peau de frittage, l'huile de coffrage, etc. doivent être éliminées.

Important : ne pas appliquer ARMASIL Acquagrund sur des supports non absorbants tels que les enduits ou peintures à base de dispersion ! Les supports mixtes (résidus de dispersion sur supports minéraux fortement absorbants) seront traités avec AQUAFIX Hydropor fond pénétrant.

Veillez également respecter les normes SIA 118/257 et 118/243 ainsi que les instructions d'entretien/contrat d'entretien (GTK-G/GTK-M/Association EPS) et les directives BFS. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la liste de contrôle KABE et aux différentes fiches techniques KABE ou de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent être obtenues directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Application à la brosse ou avec un appareil approprié à basse pression. Application à saturation et si nécessaire en deux couches frais sur frais.

Dilution **Pour obtenir une couche de fond prête à l'emploi, diluer ARMASIL Acquagrund dans une proportion de 1:10 avec de l'eau propre.**

Attention: la durée de mise en œuvre du produit dilué est limitée! Le matériau dilué à l'eau doit être mis en œuvre dans un délai de 24 heures

Séchage Au moins 12 heures jusqu'à application de la couche de finition.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre à +5°C (température du support), en cas d'humidité de l'air élevée (> 70%) ou sur un support chauffé par le soleil. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film. Si la température est basse, tenir également compte de la formation d'eau de condensation.

Après application, protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Liquide inflammable. Tenir à l'écart du feu ouvert ou des objets incandescents. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.