



# CALSILIT® Historica

## Fixatif transparent extérieur

Fiche 2451f / version 03 / 05.2023

<b>Produit</b>	<b>CALSILIT Historica Fixatif</b> est un produit de liaison, de dilution et de fixation à base de silicate de potassium.
<b>Étiquette environnementale et Minergie</b>	<b>Étiquette environnementale: Classe A</b> Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous <a href="http://stiftungfarbe.org">stiftungfarbe.org</a>
<b>Domaine d'application</b>	Fond pour enduction subséquente avec CALSILIT Historica. Application exclusive sur des supports minéraux absorbants. <b>Attention:</b> ne pas appliquer sur des enduits au plâtre et des supports organiques liés synthétiquement (ancienne enduction). Peut également être utilisé pour diluer CALSILIT Historica (au max. 10%, mais seulement pour l'application de la première couche).
<b>Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai</b>	
Liant de base	Silicate de potassium
Consommation	Env. 200 g/m <sup>2</sup> par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Masse volumique	Env. 1,05 kg/l
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l (COV)
<b>Forme de livraison</b>	Prêt à l'emploi
Teinte/teintage	Non pigmenté
Conditionnement	Bidon plastique de 12 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
<b>Mise en œuvre</b>	
<b>Support</b>	Le support doit être propre, sec, porteur et dégraissé.  Veuillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques sont également utiles ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.
<b>Mode d'application</b>	Appliquer à la brosse
<b>Séchage</b>	Recouvrable avec CALSILIT Historica au plus tôt après 24 heures.

**Remarques particulières** Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film. Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation.

Après application, protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie.

#### Données de sécurité

**Mesures de précaution** Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Le liant a un effet caustique! Soigneusement recouvrir le verre, les pierres naturelles, les pierres synthétiques et les parties métalliques, respectivement les nettoyer immédiatement.

**Ne pas ingérer. Irrite les yeux et la peau.**

**Recyclage KABE** Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Elimination** Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.