



# NOVALITH

## Fond extérieur incolore

Fiche 1875f / version 10 / 05.2023

<b>Produit</b>	Fond pénétrant spécial non pigmenté, exempt de solvants, à effet hydrophobe.
<b>Étiquette environnementale et Minergie</b>	<b>Étiquette environnementale: Classe B</b> Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous <a href="http://stiftungfarbe.org">stiftungfarbe.org</a>
<b>Domaine d'application</b>	Fond prêt à l'emploi, destiné aux supports minéraux ayant une bonne capacité d'absorption, destiné à recevoir NOVALITH Peinture. Consolide les anciennes peintures extérieures légèrement crayeuses.
<b>Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai</b>	
Liant de base	Silan/siloxane, hydrosol
Consommation	Env. 100 – 200 g/m <sup>2</sup> , par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,0 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 8%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l (COV)
<b>Forme de livraison</b>	
Teinte/teintage	Non pigmenté
Conditionnement	Bidon plastique de 12 kg net
Stockage	Minimum 18 mois au frais et à l'abri du gel. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
<b>Mise en œuvre</b>	
Support	Le support doit être propre, sec, porteur et dégraissé. Éliminer complètement les anciennes peintures qui adhèrent mal, les résidus d'huile de coffrage, les concrétions minérales et les substances étrangères en tous genres.  Veuillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques sont également utiles ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association..
Mode d'application	Appliquer à la brosse ou gicler au moyen d'un appareil à basse pression
Dilution	Prêt à l'emploi (au besoin avec de l'eau)

Séchage Peut être recouvert 12 heures après son application.

**Remarques particulières** Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct.

#### **Données de sécurité**

**Mesures de précaution** Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Eviter tout contact oculaire. Laver immédiatement les éclaboussures abondamment à l'eau.

**Recyclage KABE** Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Elimination** Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.