BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES

SOLOCRYL Optima-Lasur

Fiche 3195 / Version 02 / 04.2024

Satiné mat, mat, mat terne | Exterior & interior

Descriptif général

Produit	SOLOCRYL Optima Lasure est un glacis à couche épaisse, diluable à l'eau, pour la fabrication industrielle de fenêtres en bois et bois-métal. Il se caractérise par un bel effet de profondeur et une belle transparence.
Liant	Copolymère acrylique
Pigmentation	Pigments d'oxyde de fer spéciaux
Domaine d'application	Fabrication industrielle de fenêtres en bois et bois-métal
Caractéristiques	– Bonne résistance aux intempéries – Élasticité permanente – Séchage rapide – Très bonne résistance au blocage – Bonne stabilité
Degré de brillance	Satiné mat (art. 14521), mat (art. 14522), mat terne (art. 14523)
Teinte	Nuancier SOLOCRYL - Optima Lasure, autres teintes sur demande
Conditionnement	1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg
Stockage	Protéger du gel. Conserver au frais et au sec dans l'emballage bien fermé. Voir l'étiquette pour la date d'expiration.

Mise en oeuvre

Dilution	Si nécessaire, la viscosité peut être légèrement corrigée en ajoutant de l'eau.			
Application	Giclement conventionnel, Airmix, Airless, ESTA			
paramètres recommandés	Pompe à piston Airmix Dim. de la buse: 0.28 mm	Pression du fluide: 90-110 bar		Air pulvérisé: 1,2 - 1,5 bar
Séchage à l'air	Hors poussière Recouvrable	env. 30 min env. 2 h	Hors poisse env. 60 min Apte à une pleine charge	Manipulable env. 2 h env. 3 jours
Séchage forcé	Désolvation Séchage	env. 15 min env. 60 min à 40°C		
Épaisseur de couche humide Épaisseur du film sec	275 - 300 µm 80 – 100 µm			
	Si l'épaisseur de couche sèche indiquée n'est pas respectée, des différences de couleur peuvent apparaître.			
Consommation	Théorique Pratique	300 g/m² pour 40 µm épaisseur de film sec 400 g/m²		
Directive UE 2004/42/EG	Valeur limite COV	cat. A / i 2010: Ce produit contient au maximum		130 g/l 34 g/l
Température de mise en oeuvre	> +10°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée.			
Nettoyage de l'outillage	À l'eau, immédiatement après usage. Nettoyer les restes déjà secs avec le diluant universel 5119 (art. 10516).			

KARL BUBENHOFER SA | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch

Une entreprise de **KABE** SwissGroup

Remarques particulières

Le taux d'humidité du bois doit être maintenu entre 8 – 12%.

Cette lasure ne peut être ni appliquée au rouleau ni peinte. Les retouches de grande surface ne sont guère possibles sans différence de teinte.

Les petites retouches sont possibles en ajoutant 2 à 3% de diluant SOLOCRYL Rep (art. 13881).

Système recommandé

Support

Épicéa, sapin blanc, pin, feuillus sur demande

Traitement préliminaire

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de poussière. Les amas de résine et la résine en surface (pin) doivent être éliminés, resp. poncés.

Couches de fond

– SOLOCRYL Finishprimer incolore
– SOLOCRYL Colorprimer
– SOLOCRYL Ligno Primer
– SOLOCRYL Isolit incolore

Caratéristique technique

Densité

Env. 1.00 kg/l

Teneur en corps solides

Env. 34 – 36% du poids env. 34 – 36% du volume

Données de sécurité

Mesures de précaution

Observer les mises en garde figurant sur les étiquettes des emballages et les directives sur nos fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité de la SUVA.

Élimination

Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le catalogue Européen des déchets (CED).

Recyclage KABE

Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Généralités

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.