BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES

SOLOCRYL Finishprimer incolore

Fiche 2610 / Version 02 / 04.2024

Descriptif général

Produit	SOLOCRYL Finishprimer incolore est une couche de fond diluable à l'eau, avec un film de protection actif contre les micro-organismes, développé pour la fabrication industrielle de fenêtres en bois et bois-métal.
Liant	Résine acrylique
Domaine d'application	Fabrication industrielle de fenêtres en bois et bois-métal
Caractéristiques	– Faibles traces d'écoulement – Très bonne isolation du bois de bout – Séchage rapide – Pouvoir de pénétration en profondeur uniforme – Excellent mouillage des fibres du bois
Degré de brillance	Mat (art. 13748)
Teinte	Incolore
Conditionnement	1 kg, 5 kg, 20 kg, 60 kg, 120 kg
Stockage	Protéger du gel. Conserver au frais et au sec dans l'emballage bien fermé. Voir l'étiquette pour la date d'expiration.

Mise en oeuvre

Dilution	Si nécessaire, la viscosité peut être légèrement corrigée en ajoutant de l'eau.
Application	Par trempage
Séchage à l'air	Hors poussière env. 30 min Hors poisse env. 60 min manipulable env. 3 h Recouvrable env. 4 h
Séchage forcé	Désolvatation env. 30 min Séchage env. 60 min à 40°C
Épaisseur du film sec	60 - 100 µm
Consommation	Env. 130 g/m²
Directive UE 2004/42/EG	Valeur limite COV Cat. A / i 2010: 130 g/l Ce produit contient au maximum 55 g/l
Température de mise en oeuvre	> +10°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée.
Nettoyage de l'outillage	À l'eau, immédiatement après usage. Nettoyer les restes déjà secs avec le diluant universel 5119 (art. 10516).
Remarques particulières	Respecter un taux d'humidité du bois de 8 – 12%. Des couleurs très sombres, avec une valeur de référence de luminosité < 35, sont souvent utilisées pour les fenêtres en bois. En cas de rayonnement direct du soleil, ces teintes peuvent faire monter la température de la surface jusqu'à 95°C. La chaleur peut entraîner des fissures dans les joints, la formation de bulles, la séparation des couches et des écoulements de résine.

KARL BUBENHOFER SA | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch

Une entreprise de **KABE** SwissGroup

Le pin ne convient généralement pas aux couleurs foncées. La résine se liquéfie après une charge de seulement 30 minutes à 30 °C et remonte à la surface ou peut traverser le film de peinture. Si des couleurs sombres sont souhaitées, il faudrait utiliser des fenêtres en bois-métal.
Après la pose de fenêtres en bois vernies en blanc, l'humidité dans les pièces doit être maintenue à un faible niveau par une ventilation constante ou un appareil de séchage pour chantier pour empêcher la décoloration due aux ingrédients du bois. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage résultant du non-respect de cette consigne.

Pour l'isolation des composants du bois, nous recommandons SOLOCRYL Isobloc.

L'apprêt ne doit pas être poncé si le travail préalable à la machine a été soigneusement effectué. Il suffit de décaper avec une éponge abrasive.
Les panneaux d'aggloméré des élargisseurs de cadre peuvent gonfler considérablement, selon leur origine et leur qualité. L'idéal serait d'utiliser le SOLOCRYL Tauchgrund blanc. Les élargissements de cadre avec un panneau MDF de bonne qualité avec feuille d'apprêt ne gonflent généralement pas.

Pretreatment

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de poussière. Les amas de résine et la résine en surface doivent être enlevés, resp. poncés.

Système recommandé

Support	Épicéa/sapin blanc	Pin/chêne
Couches de fond	SOLOCRYL Finishprimer incolore	
Couche intermédiaire	–	SOLOCRYL Fond isolant blanc (pour l'isolation des substances du bois avec des structures de revêtement couvrant)
Vernis de finition	SOLOCRYL Topcoat SOLOCRYL Aircoat SOLOCRYL Optima Lasure SOLOCRYL Clearcoat (seul. intérieur)	SOLOCRYL Topcoat SOLOCRYL Aircoat SOLOCRYL Optima Lasure SOLOCRYL Clearcoat (seul. intérieur)

Caratéristique technique

Densité	Env. 1.0 g/cm3	
Teneur en corps solides	Incolore env. 19 - 21% du poids	env. 19 - 21% du volume

Données de sécurité

Mesures de précaution

Respecter les directives figurant sur les étiquettes des produits et les données de sécurité ainsi que les directives de sécurité de la SUVA.

Élimination

Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le catalogue Européen des déchets (CED).

Recyclage KABE

Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Généralités

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens d'application se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche est révisée périodiquement, En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.