

CREANOT

Art. 209 / 8 / 0720

Peinture magnétique



Propriétés

CREANOT peinture magnétique est un enduit pour parois à l'intérieur en phase aqueuse et prêt à l'emploi à base des pigments en fer et des résines acryliques. La force d'attraction pour aimants se base sur le fait que CREANOT peinture magnétique contient des particules métalliques très fines, qui ne rouillent pas et qui sont fabriquées par un procédé spécial de raffinage en vue de cet emploi. Ainsi on arrive à réaliser des surfaces décoratives et magnétiques.

Un mur traité avec CREANOT a l'aspect d'un mur normal, mais il possède un avantage invisible : les aimants adhèrent dessus. A l'aide du CREANOT peinture magnétique le mur est transformé en surface de jeu ou de travail.

Domaines d'application

Conseillée comme surface magnétique sur toute la construction de logements à l'intérieur sur des supports comme par exemple crépis en chaux, ciment ou plâtre, plaques en bois, plaques de plâtre, etc. CREANOT peinture magnétique s'utilise pour l'emploi dans le domaine privé ou commercial ainsi que dans le domaine de l'instruction et la santé. Pour des surfaces à plus large envergures l'application du CREANOT crépi magnétique comme alternative. Ceci est aussi valable sur des surfaces à aspect légèrement rugueux.

Préparation

Le support doit être propre, sec et solide. Les fonds non traitées, absorbants ou sablonneux sont à traiter préalablement avec un bas-fond. Les anciennes peintures sont à nettoyer (GEIGER lessive SE-1 / PUROL dégraisseur actif concentré) et à tester sur leur adhérence.

Méthodes d'application

Bien brasser avant l'emploi pour arriver à une teinte grise uniforme et une répartition égale des particules métalliques. Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système d'application

En général il faut appliquer 2 à 3 couches (au moins total 500ml/m²) pour arriver à une épaisseur nécessaire de la couche magnétique. Après un séchage (d'au moins 6 heures) de la première couche on peut appliquer la deuxième respectivement la troisième couche. L'efficacité de l'effet magnétique dépend de l'épaisseur de l'application et de la puissance et de la grandeur des aimants. Les aimants faibles en usage dans le commerce ont une plus mauvaise adhérence. Demandez les aimants CREANOT à forte adhérence en dimensions de diamètre 23 ou 29 mm.

CREANOT peinture magnétique peut être enduite d'une nouvelle couche en couleur après un séchage suffisant (au moins 48 heures) avec des produits aqueux comme DUROVIT, DUROMAT, DUROSAT, etc. ou également avec des produits à base de solvant (BRILAMAT, BRILASAT, etc.).

Dilution

CREANOT est prêt à l'emploi. On peut ajouter un peu d'eau si nécessaire.

Rendement

500ml (1,3 kg) par m² avec système complet (3 couches). Les indications du rendement sont des valeurs de référence qui dépendent de la rugosité du fond et de la méthode d'application.


Application

Rouleau, pinceau ou par pulvérisation.

Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide ce trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.
Conditionnement	Emballages de 20 et 6 kg ainsi que de 750ml et 375ml.
Conservation	CREANOT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.
Viscosité	Pâteuse / 8200–9200 mPa.s
Densité	2,43 ± 0,10 g/cm ³
Extrait sec	76 ± 1 %
Teintes	Gris clair
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>