



AQUAFIX

Hydropor Fond pénétrant Ext./Int. Incolore

Fiche 3243f / version 02 / 04.2023

Produit Fond universel à base aqueuse non pigmenté (Hydrosol).

Etiquette environnementale et Minergie **Etiquette environnementale: Classe B**
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application Fond prêt à l'emploi pour supports minéraux absorbants en vue d'un revêtement ultérieur avec BUGOSIL Peinture, BUGOFLEX Béton Finish, ARMASIL Peinture et l'ensemble des peintures pour l'habitat. Pour le renforcement des anciennes couches de peinture légèrement farinantes à l'extérieur et à l'intérieur.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Liant hybride
Consommation	Env. 100 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Masse volumique	Env. 1,0 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 8%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 0,0 g/l (COV)

Forme de livraison

Teinte/teintage	Non pigmenté
Conditionnement	Bidon plastique de 12 kg net
Stockage	Minimum 18 mois au frais et à l'abri du gel. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, porteur et dégraissé. Il faut retirer toutes les couches friables, les peaux de frittage, les résidus d'huile de coffrage.

Veillez également vous référer aux normes SIA 118/257 et 118/243 ainsi qu'aux instructions de maintenance/contrat de maintenance (Association GTK-G/GTK-M/EPS) et aux directives BFS. Les différents éléments de texte de la check-list KABE et les fiches techniques spécifiques KABE sont également utiles ou contactez nos conseillers techniques. Les directives et les fiches techniques actuelles de la ASEPP peuvent être obtenues directement auprès de la ASEPP.

Mode d'application Appliquer à la brosse ou par pulvérisation avec un appareil à basse pression approprié.

Dilution Prêt à l'emploi, sur des supports fort absorbants nous recommandons une dilution de 20 - 30% (eau).

Séchage Hors poussière après 3 heures, recouvrable après 10 heures. Les valeurs sont applicables pour une température de +20°C et un taux d'humidité relative de l'air de 50%. Des températures inférieures et/ou une humidité supérieure peuvent rallonger le délai de séchage.

Remarques particulières Nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau près usage.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film. Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation.

Protéger les surfaces du vent et de la pluie après application.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Éviter tout contact avec les yeux, rincer toute éclaboussure avec beaucoup d'eau.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.