

Diotrol Terrassenöl

Huile pour terrasse

#74000

Description Diotrol Huile pour terrasse est une huile pour l'entretien des sols en bois durs et résineux, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est produite avec des matières premières renouvelables. Elle a une capacité de pénétration élevée et un séchage rapide. Diotrol Huile pour terrasse a un très bon rendement et est facile à utiliser.

Grâce de sa forte teneur en huiles naturelles renouvelables, Diotrol Huile pour terrasse à un effet régulateur d'humidité et réduit les variations dimensionnelles du bois. Ce revêtement à pores ouverts ne peut pas s'écailler.

Domaine d'application Pour l'entretien des bois huilés, et les bois neufs poncé,
Sur les bois durs, les résineux, les bois exotiques, ou les bois anciens huilés
Parfaitement adaptée pour les planchers de patios, meubles de jardin, clôtures, pergolas, terrasses en bois.

Bas de Liants & Agents réactifs Huiles naturelles renouvelables

Agents actif & Biocide aucun

Extrait sec Env.25 %

Densité 0.880 kg/l base incolore
La densité du produit peut varier selon sa mise en teinte.

Degré de brillance Brillant en deux couches

Teintes Incolore, Collection Diotrol Plus et Antikwood
Nous déconseillons l'utilisation d'huiles incolore en extérieur.

Conditionnements 1L et 5L

Conservation Stockage dans un endroit frais et hors gel, dans le contenant d'origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les bidons entamés.

Préparation du Support	• Le bois doit être propre, exempt de graisse ou de cire. Son taux d'humidité doit se situer entre 11 et 15%. • Supprimer toutes traces de résines avec un diluant nitrocellulosique. • Les bois rabotés doivent être poncés pour assurer une bonne absorption du produit. • Sur les surfaces déjà revêtues, vérifiez la compatibilité et l'accroche des produits. Les anciens revêtements incompatibles et peu adhérents doivent être complètement éliminés. Les peintures et lasures acryliques doivent être totalement supprimées afin d'éviter toutes écaillage ultérieur ou cloquage. Nettoyer les vieux revêtements adhérents et intacts avec <i>Diotrol Allclean #82510</i>, puis mater leurs surfaces. • Les bois patinés et gris doivent être poncés jusqu'au bois propre ou nettoyés au <i>Diotrol Dégriseur #82500</i>. • Les arêtes doivent être arrondies à un rayon de 2,5 mm. • Pour les bois sensibles aux champignons bleu, tels les conifères, Il est souhaitable de traité le bois avec <i>Diotrol imprégnation #75100</i>. • Pour une prévention contre les insectes les bois doivent être traités de tous les côtés avant montage avec <i>Diotrol imprégnation B.P.IV. #75100BPV</i>.
Application	Pinceaux, rouleau, éponge. Sur de grandes surfaces nous conseillons d'utiliser des machines à broser ou à polir. Il est possible de répandre le produit au pistolet, mais il doit obligatoirement être égalisé au pinceau. Il est vivement conseillé de porter des protections adaptées, masque, gants et combinaison. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, à la l'exposition directe du soleil ou dans une ambiance d'humidité relative de l'air supérieur à 75%. En cas d'application dans un local, veiller à sa bonne ventilation. Bien mélanger Diotrol Huile pour terrasse avant utilisation.
Consommation	80 à 100 g/m². Par couche, sur bois neuf poncé. Le rendement varie selon l'essence et la préparation du support.
Dilution	Prêt à l'emploi, si nécessaire avec une essence minérale.
Procédure	Appliquer en couche fine dans le sens de la fibre. • Appliquer 2 - 3x Diotrol Huile pour terrasse Pour obtenir un résultat optimum, la surface ne doit pas être détrempée avec de l'eau pendant au moins 7 jours après l'application. Veuillez prendre note des prévisions météorologiques. Pour un nettoyage régulier, utilisez DiOLiN Floorsoap, pour son effet hydratant et soignant. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez contacter le service technique.
Entretien	Pour les bois huilés exposés, une couche d'entretien annuelle est nécessaire.

Travaux préparatoires

- Enlever les saletés grossières des lames de terrasse en les brossant, puis les nettoyer avec Diotrol Allclean (voir fiche technique pour plus d'informations). Traiter les parties de terrasse grisée avec Diotrol Dégriseur (voir fiche technique pour plus d'informations).
- Laisser bien sécher 24h.

Appliquer 1 - 2x Diotrol Huile pour Terrasse

Séchage à 18 – 20°C (50% d'humidité relative)

- Hors poussière après env. 8 heures
- Recouvrable après environ 24 à 36 heures

Ces données dépendent de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air, de la capacité d'absorption du fond et de l'exposition à la lumière naturelle

Les bois riches en tanins ou résines peuvent perturber le séchage. En cas d'application dans un local, veiller à sa bonne ventilation.

Nettoyage des outils

Directement après utilisation avec de l'essence minérale. Le produit sec avec un diluant nitrocellulosique ou un diluant de nettoyage.

Remarque Bois

Les bois riches en composants solubles à l'eau, comme le chêne, le châtaignier, le robinier, le teck, le bakirai, le mélèze ou le Douglas, peuvent par délavement, se diluer et former des traces de coloration sur les bois, les maçonneries et les enduits.

Mise en Grade

- Les chiffons imbibés peuvent s'auto enflammer. Suspendez les pour les laisser sécher à l'air libre ou mettez-les dans un récipient étanche à l'air.
- Évitez les sources de feu pendant le travail.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Conservez à l'écart des aliments et des boissons y compris ceux pour les animaux
- Hydratez vos mains immédiatement après leur lavage.

Informations de sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité.

Remarque

Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Octobre 2018, jmk