



CALSILIT®

Fond extérieur incolore

Fiche 1185f / version 10 / 05.2023

Produit	Couche de fond incolore à base de silicate de potassium, avec effet hydrophobe (hydrofuge) applicable sur supports minéraux pour égaliser la capacité d'absorption et réduction de l'absorption d'eau.
Étiquette environnementale et Minergie	Étiquette environnementale: Classe A Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org
Domaine d'application	Couche de fond pour revêtement consécutif avec CALSILIT Peinture. Ne peut être appliqué que sur des supports minéraux absorbants. Attention: Ne pas appliquer sur des enduits au plâtre et des supports (organiques) liés à la dispersion (ancienne enduction).
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Silicate de potassium
Consommation	Env. 200 g/m ² , par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Masse volumique	1,05 kg/l
Teneur en corps solides	Environ 6,8%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 0,0 g/l (COV)
Forme de livraison	Prêt à l'emploi
Teinte/teintage	Non pigmenté
Conditionnement	Bidon plastique de 12 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, porteur et dégraissé. Respecter les normes SIA 118/257 et 118/243 ainsi que les fiches d'entretien de l'ASEPP/GTK (GTK-G/GTK-M/ASP et les directives BFS. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la Check-list KABE ou aux informations techniques KABE ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.
Mode d'application	Application à la brosse.
Séchage	Au minimum 24 heures jusqu'à application de la couche de finition avec CALSILIT peinture.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct ou sur un support chauffé par le soleil. Avec des produits de revêtement diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film. Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation.

Après application, protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Le liant a un effet caustique! Soigneusement recouvrir le verre, les pierres naturelles, les pierres synthétiques et les parties métalliques, respectivement les nettoyer immédiatement. **Ne pas ingérer. Irrite les yeux et la peau.**

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.