

# AQUAPUR Drive LC

## Les Couleurs/Le Corbusier

### Seidenglanz 50 Innen



**Produkt** AQUAPUR Drive LC Seidenglanz 50 Les Couleurs/Le Corbusier ist ein wasserverdünnter 1K Polyurethan-Decklack für hochwertige Innenanstriche. Der ideale Renovations- und Haftemail und kann in vielen Fällen auch als Einschichtlack eingesetzt werden.

Das Leistungsprofil:

- Überzeugende Verarbeitungseigenschaften
- Keine Vergilbung
- Geruchsarm
- Perfekter Oberflächenfinish
- Excellente Oberflächenhärte und Schmissfestigkeit
- Hervorragende Haftung
- Sehr gutes Standvermögen und Kantendeckkraft
- Hervorragende Deckkraft

**Einsatz** Als Deckanstrich im Baualer- und Industriebereich anwendbar. Im Renovationsbereich ideal als Haftemail auf Türen, Fenster, Täfer, Metallkonstruktionen (idealerweise korrosionsschutzgrundiert) usw. In vielen Fällen auch als Einschichtlack einsetzbar. Kurzum: Überall im Innenbereich, wo vornehme und strapazierbare Oberflächen verlangt werden.

**AQUAPUR Drive LC Seidenglanz 50 Les Couleurs/Le Corbusier Haftemail ist für den Einsatz in Nassräumen mit anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensatbildung (z. B. Badezimmer, Duschräume etc.) nicht geeignet.**

**Bemusterung** Jeder Farbton dieser Reihe weist individuelle Trocknungs- und Verarbeitungseigenschaften auf. Die Abstimmung des Farbtons auf den Untergrund und das Anlegen einer ausreichend grossen Musterfläche sind Grundvoraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz der Farbe.

#### Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	1K Polyurethan Dispersion
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil und spezielle Buntpigmente
Verbrauch	100 – 150 g/m <sup>2</sup> . Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Porosität und Struktur des Untergrundes abhängig.
Dichte	Ca. 1,4 kg/l (Weiss und Pastelltöne)
Festkörpergehalt	Ca. 57% (Weiss und Pastelltöne)
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	0%, nicht abgabepflichtig. VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100,0 g/l VOC.
Konsistenz	Für Streich- und Rollapplikation verarbeitungsfertig
Glanzgrad	Seidenglanz 50
<b>Lieferform</b>	
Farbton/Abtönen	Nach Farbkarte KABE-Farbfächer «Les Couleurs». Keine Verträglichkeit mit anderen Anstrichmaterialien oder Abtönfarben!
Gebinde	Kunststoffgebinde à 1 kg netto und Metallgebinde à 5 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

### Verarbeitungshinweise

**Untergrund** Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Altanstriche vorgängig anschleifen. Die Holzfeuchtigkeit sollte 12 % nicht überschreiten. Bei harz- und inhaltsstoffreichen Hölzern können Verfärbungen auftreten.

**Achtung:** Bei Verwendung von 2K PE-Spachtel kann es zu Verfärbungen kommen. Bitte beachten Sie die Kundeninformationen vom 6. September 2002 «Probleme mit 2K-Spachtel-massen im Innenbereich». Für ein fleckenfreies Spachteln verwenden Sie bitte die RICO 2K Holzreparaturmasse.

**Grundierung** Auf Holz und Altanstrich: AQUAPUR Grip.  
Auf Nichteisenmetalle: Geeignete Haftprimer (auf Zincorblech kann AQUAPUR Drive LC Seidenglanz 50 Les Couleurs/Le Corbusier direkt appliziert werden). Vorversuche empfehlenswert.

**Applikationsart** Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar).  
Bei mehrschichtigem Auftrag sollte man zwischen den einzelnen Arbeitsgängen eine Abluftzeit von mindestens zwei Stunden einhalten.

**Verdünnung** Kann mit Wasser verdünnt werden. Für Spritzapplikation max. 2 – 5 % mit Wasser verdünnen.

**Trocknung** **Abhängig von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.**  
Staubtrocken: Ca. 1 Stunde  
Griffest: Ca. 14 Stunden  
Überarbeitbar: Ca. 18 Stunden  
Stapelbar: Ca. 24 Stunden

**Besondere Hinweise** Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser, nachher mit Nitroverdünner. Nicht unter +8°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei hellen Beschichtungen steht das Durchschlagen bei Exotenhölzern und auch bei harzreichen und asthaltigen Hölzern sehr in der Diskussion. Auf jeden Fall sollte nach heutigem Kenntnisstand immer dann, wenn Wasserlacke verlangt sind, in enger Kooperation zwischen dem Anwender und dem Lackhersteller eine Absprache über Grenzen und Möglichkeiten getroffen werden. Materialspezifische Daten und Applikationsdaten stehen hier in einer ständigen Weiterentwicklung.

### Sicherheitsdaten

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können in Spezialgebinden an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen; ansonsten ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Da mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie, immer ein aktuelles technisches Merkblatt zu verwenden.



**KARL BUBENHOFER AG**, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG  
Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, [www.kabe-farben.ch](http://www.kabe-farben.ch)  
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

**KABE Farben, Ges.m.b.H.**, Kehlerstrasse 28, A-6850 Dornbirn  
Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946