

PERMURO[®] decorline

Merkblatt 2721 / Version 07 / 05.2026

Innen

Produkt Hochwertiger, gebrauchsfertiger, dispersionsgebundener Deckputz für die Innenanwendung. Zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften, markante Strukturen und hohen Weissgrad aus. **PERMURO decorline** ist ein geruchsneutraler Decorputz und ist zudem lösemittel- und weichmacherfrei formuliert.

Die in unseren Deckputzen enthaltenen Strukturgranulate bestehen aus natürlichem Kalkstein, welcher zerkleinert und entsprechend der gewünschten Körnung selektioniert wird. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann trotz sorgfältiger Auswahl des zum Einsatz gelangenden Gesteins, das Auftreten von vereinzelt dunklen Körnern nicht ausgeschlossen werden.

ecobau und Minergie **ecobau Zertifikat: Basis**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter ecobau.ch

Einsatz Für Innen zur Erstellung von dekorativen, wasch- und scheuerfesten Putzstrukturen auf Wänden und Decken im Wohnbereich, Treppenhäusern, Industriebauten usw.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Mischpolymerisat-Dispersion, weichmacherfrei

Pigmentbasis Titandioxid

Verbrauch/Strukturen	Vollabrieb	1,0 mm	2,0 kg/m ² +/- 10%	Kratzstruktur	1,2 mm	1,6 kg/m ² +/- 10%
	Vollabrieb	1,5 mm	2,7 kg/m ² +/- 10%	Kratzstruktur	1,5 mm	2,2 kg/m ² +/- 10%
	Vollabrieb	2,0 mm	3,5 kg/m ² +/- 10%	Kratzstruktur	2,0 mm	3,0 kg/m ² +/- 10%
	Rustikputz		1,5 kg/m ² +/- 10%			

Bei Putzstrukturen $\leq 1,0$ mm muss der Untergrund eine Qualitätsstufe Q3 aufweisen.

Verdünnung Verarbeitungsfertig | Konsistenzkorrektur mit Wasser möglich

Dichte ca. 1,9 kg/l

Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU) 0%, nicht abgabepflichtig

Lieferform Verarbeitungsfertig

Strukturdaten Siehe Verbrauch/Strukturen

Farbton/Abtönen Naturweiss oder abgetönt nach KABE Farbkarten oder nach Muster

Gebinde Kunststoffgebände à 25 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate (ungeöffnetes Gebinde), kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 2 – 3 Wochen einzuhalten. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche sind zu entfernen, resp. abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu festigen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 und die SMGV/BFS Merkblätter. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.

Porige Betonuntergründe und spezielle Betonzusätze können Oberflächenstörungen verursachen (Poren, Luftblasen, Verfärbungen etc.). Deshalb empfehlen wir eine zusätzliche Abglättung auf den bestehenden Grundputz (z. B. Weissputzabglättung oder eine gebrauchsfertige Spachtelmasse). Vorversuche empfehlenswert.

Grundputze mit chemischen Zusätzen (z.B. Porenbildner, Zement-Reduktionssubstanzen usw.) können die Verputzoberfläche kontinuierlich gelblich verfärben. Durch den Einsatz einer speziellen Isoliergrundierung (AQUA ISOBLOCxtrem) kann dies verhindert werden.

Grundierung Bei saugenden und Mischuntergründen kann auch UNIfond Putzgrund oder PERMURO Putzgrund eingesetzt werden. Für ein optimales Struktur- und Farbbild empfiehlt sich immer eine Putzgrundierung einzusetzen (insb. bei Verwendung von Kratzputzstrukturen). Achtung: Auf Gipskartonplatten ist ein Voranstrich mit AQUA ISOBLOCxtrem (mit SPERRGRUND Füllstoff) unbedingt erforderlich. Dies gilt auch für Holzfaserplatten und Spanplatten. Grobfaserige Holzbauplatten müssen zwei Mal mit JSOLIT Sperrgrund (mit SPERRGRUND Füllstoff) grundiert werden (Trocknung nach jedem Anstrich ein Tag). Alte Tapetenrückstände (Kleber usw.) müssen vorgängig restlos entfernt und anschliessend 1-2 x mit JSOLIT Sperrgrund abisoliert werden (Vorversuche empfehlenswert).

Applikationsart Mit rostfreier Traufel in Kornstärke aufziehen und abscheiben. Das Material ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren.

Trocknung Innert 2-3 Tagen | kann mit KABE-Dispersionen/Wohnraumfarben für Innen überstrichen werden.

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.