

FARBwerk 1

Y- und TSR-Werte
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

			x = machbar / réalisable	Index*
Spinnelgrau dunkel Y = 8 TSR-Wert = 26	KB 125	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Asphaltgrau Y = 13 TSR-Wert = 32	KB 126	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Edeigräu dunkel Y = 18 TSR-Wert = 39	KB 127	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Grauerde dunkel Y = 22 TSR-Wert = 40	KB 128	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Spinnelgrau mittel Y = 29 TSR-Wert = 45	KB 129	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Spritgrau dunkel Y = 10 TSR-Wert = 28	KB 134	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Schmigelgrau Y = 13 TSR-Wert = 33	KB 135	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Spritgrau mittel Y-Wert 26 TSR-Wert = 41	KB 136	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

Stahlgrau dunkel Y = 11 TSR-Wert = 32	KB 137	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment <i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Schiefergrau dunkel Y = 23 TSR-Wert = 40	KB 138	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 2 1 1 1
Perlitgrau dunkel Y = 13 TSR-Wert = 32	KB 144	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Elmergrau dunkel Y = 18 TSR-Wert = 37	KB 145	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 1 1 1 1
Mergelgrau mittel Y = 27 TSR-Wert = 44	KB 146	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 1 1 1 1
Basaltgrau dunkel Y = 20 TSR-Wert = 35	KB 151	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Steingrau dunkel Y = 20 TSR-Wert = 36	KB 152	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Basaltgrau mittel Y = 28 TSR-Wert = 46	KB 153	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 1 1 1 1
Platingrau dunkel Y = 18 TSR-Wert = 38	KB 159	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1

Gneis mittel Y = 28 TSR-Wert = 42	KB 167	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Karmesinrot Y = 20 TSR-Wert = 36	KB 179	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	5
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	5
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	5
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	5
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Ultramarinblau Y = 19 TSR-Wert = 45	KB 181	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Zinnober dunkel Y = 10 TSR-Wert = 35	KB 182	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Flammruss Y = 6 TSR = 28	KB 183	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Cadmiumgrün dunkel Y = 25 TSR = 34	KB 184	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	5
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	5
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	5
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	5
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Jaspisrot Y = 14 TSR = 40	KB 186	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Azurit dunkel Y = 21 TSR = 40	KB 187	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Eisenoxidbraun Y = 8 TSR = 35	KB 189	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				

			x = machbar / réalisable	Index*
Ockerrot Y = 27 TSR = 51	KB 190	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Chromgrün Y = 18 TSR = 30	KB 191	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				

FARBwerk 2

Y- und TSR-Werte
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

			x = machbar / réalisable	Index*
Zirkonblau Y = 26 TSR = 42	KB 209	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Ägyptischblau dunkel Y = 21 TSR = 41	KB 216	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Indigotin Y = 10 TSR = 27	KB 224	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Steinblau dunkel Y = 16 TSR = 34	KB 225	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Schieferblau Y = 23 TSR = 38	KB 226	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Karborundum Y = 26 TSR = 45	KB 227	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Smalteblau Y = 15 TSR = 32	KB 231	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Phenolblau Y = 16 TSR = 30	KB 232	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				

Kupferblau Y = 21 TSR = 37	KB 233	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
Cadmiumgrün mittel Y = 30 TSR = 36	KB 234	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Tannengrün Y = 15 TSR = 29	KB 240	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
Pflanzengrün Y = 19 TSR = 32	KB 241	Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Orientgrün Y = 27 TSR = 39	KB 242	<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
Flaschengrün dunkel Y = 10 TSR = 26	KB 247	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
Andeegrün Y = 15 TSR = 33	KB 248	Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Moosgrün Y = 25 TSR = 43	KB 249	Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
Flaschengrün mittel Y = 29 TSR = 45	KB 250	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

Minttürkis Y = 23 TSR = 36	KB 252	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
Eisengrün dunkel Y = 20 TSR = 33	KB 254	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
Vitriolgrün mittel Y = 26 TSR = 40	KB 255	Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Farngrün Y = 14 TSR = 32	KB 271	<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
Föhrengrün Y = 22 TSR = 34	KB 272	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
Filzgrün Y = 21 TSR = 36	KB 274	Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
Oliv dunkel Y = 22 TSR = 37	KB 278	Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Hopfengrün dunkel Y = 22 TSR = 40	KB 286	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x (*)	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Erbsegrün Y = 29 TSR = 46	KB 287	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		<i>(*) CALSILIT Farbe / Peinture nicht machbar / pas faisable</i>		

Umbra grünlích Y = 11 TSR = 35	KB 293	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Herbstgrün Y = 14 TSR = 33	KB 294	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Feldgrün Y = 22 TSR = 41	KB 295	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3

FARBwerk 3

Y- und TSR-Werte
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

Farbe	Y	TSR	Produkt	Realisierbarkeit	Index*	
Bernstein mittel	Y = 29	TSR = 45	KB 324	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Alizarin dunkel	Y = 25	TSR = 51	KB 334	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Neapelgelb	Y = 30	TSR = 47	KB 335	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Cognac	Y = 24	TSR = 49	KB 339	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Terracotta dunkel	Y = 19	TSR = 44	KB 342	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Englischrot dunkel	Y = 18	TSR = 44	KB 348	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	5
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	5
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>						
Englischrot mittel	Y = 25	TSR = 55	KB 349	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>						
Oxidrot	Y = 12	TSR = 38	KB 351	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
				Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
				Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
				Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
				Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
				Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3

Zinnober Y = 16 TSR = 43	KB 352	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Cadmiumrot Y = 24 TSR = 50	KB 353	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Burgunderocker Y = 13 TSR = 38	KB 354	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Hämatit Y = 16 TSR = 42	KB 355	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Krapplack Haselnuss Y = 11 TSR = 37	KB 356	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Krapplack Bordeaux Y = 17 TSR = 43	KB 357	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Aurorarot Y = 21 TSR = 46	KB 358	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Quarzrot Y = 30 TSR = 51	KB 359	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Inkamarot mittel Y = 28 TSR = 51	KB 362	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2

Sandelholz Y = 28 TSR = 53	KB 366	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Henna Y = 7 TSR-Wert = 30	KB 371	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
Henna gebrannt Y = 7 TSR-Wert = 29	KB 372	Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Signalbraun Y = 13 TSR-Wert = 41	KB 373	<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
Kupferbraun Y = 12 TSR-Wert = 41	KB 374	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
Rhatania Y = 22 TSR-Wert = 45	KB 375	Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
Krapplack violett Y = 12 TSR-Wert = 33	KB 376	Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Spirritot dunkel Y = 16 TSR-Wert = 40	KB 377	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Vesuvianit Y = 22 TSR-Wert = 41	KB 378	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2

Blauviolett Y = 28 TSR-Wert = 46	KB 379	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Malvenrot Y = 26 TSR-Wert = 42	KB 383	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
Blauholz dunkel Y = 14 TSR-Wert = 36	KB 389	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable

FARBwerk 4

Y- und TSR-Werte
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

			x = machbar / réalisable	Index*
Pyrit Y = 16 TSR-Wert = 34	KB 400	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Pyrit mittel Y = 25 TSR-Wert = 40	KB 401	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Bermer Sandstein Y = 18 TSR-Wert = 36	KB 409	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Mahagonibraun Y = 7 TSR-Wert = 29	KB 422	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Signalbraun Y = 9 TSR-Wert = 30	KB 423	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Oxidbraun Y = 15 TSR-Wert = 37	KB 424	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Blasbraun Y = 24 TSR-Wert = 47	KB 425	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Rehbraun Y = 30 TSR-Wert = 45	KB 426	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

			x = machbar / réalisable	Index*
Marron Y = 7 TSR-Wert = 28	KB 431	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Kastanienbraun Y = 9 TSR-Wert = 30	KB 432	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Erdbraun Y = 14 TSR-Wert = 34	KB 433	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Nussbraun dunkel Y = 17 TSR-Wert = 38	KB 434	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Sepia bräunlich Y = 7 TSR-Wert = 28	KB 436	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Sepia Y = 9 TSR-Wert = 30	KB 437	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Schokobraun dunkel Y = 21 TSR-Wert = 41	KB 438	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Manganbraun Y = 11 TSR-Wert = 31	KB 442	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Mineralbraun Y = 19 TSR-Wert = 39	KB 443	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

Kokosbraun Y = 10 TSR-Wert = 30	KB 450	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Moorbraun Y = 19 TSR-Wert 39	KB 451	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Bahamabeige dunkel Y = 25 TSR-Wert = 41	KB 455	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2		
Caramel dunkel Y = 24 TSR-Wert = 42	KB 462	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Maderbraun Y = 15 TSR-Wert = 39	KB 466	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2		
Safflor dunkel Y = 24 TSR-Wert = 43	KB 467	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Magnetit Y = 7 TSR-Wert = 28	KB 471	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2		
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Asphalt Y = 11 TSR-Wert = 31	KB 472	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Schwarzer Marmor Y = 13 TSR-Wert = 33	KB 473	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		

			x = machbar / réalisable	Index*
Graphit schwarz Y = 7 TSR-Wert = 28	KB 475	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Basalt schwarz Y = 12 TSR-Wert = 31	KB 476	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Spritschwarz Y = 17 TSR-Wert = 36	KB 477	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Nero Bernino Y = 23 TSR-Wert = 40	KB 478	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Zementgrau Y = 25 TSR-Wert = 42	KB 479	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Schieferviolett mittel Y = 28 TSR-Wert = 41	KB 482	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

FARBwerk 5

Y- und TSR-Werte
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

Hellaluminium	<p>1106</p> <p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Aluminium	<p>1103</p> <p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Graualuminium	<p>1104</p> <p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Silbergrau	<p>1101</p> <p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Mittelgrau	<p>1120</p> <p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Schwarzgrau	<p>1122</p> <p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>

Naturanthrazit	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1123</p>
Stahlgrau	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1117</p>
Naturgrau	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1121</p>
Grünanthrazit	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1124</p>
Perlgrau	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1107</p>
Stahlblau	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1119</p>
Graugrün	<p>Eisenglimmer-Effekte</p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés</p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1114</p>

Olivgrün hell	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1116</p>
Olivgrün	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1115</p>
Kupfer Neu	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1110</p>
Helbraun	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1109</p>
Ziegelbraun	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1113</p>
Oxydrot	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1118</p>
Bronzebraun	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p>1112</p>

Graubraun	1126	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Messing	1125	<p>Eisenglimmer-Effekte Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p>Effets-micacés Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Anthrazit hell	6481	<p>ALU Schwarzlack Diese Effektlacke sind auch unter "Patina moderna" oder Patina-Imitationslacke bekannt. Mit diesen Effektlacken lassen sich auf kunstgeschmiedeten Gegenständen und Restaurierungen aller Art durch den Einsatz spezieller Aluminiumflitter, leicht strukturierte dekorative Oberflächen erzielen. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.</p> <p>ALU Schwarzlack Ces emaux à effet sont aussi connus sous " Patina moderna" ou peinture imitation de patine. Une surface décorative légèrement structurée grâce à l'insertion de paillettes aluminium est obtenue sur des objets en fer forgé ou restauration de tout genre. Observer la fiche technique correspondante.</p>
Anthrazit dunkel	6482	<p>ALU Schwarzlack Diese Effektlacke sind auch unter "Patina moderna" oder Patina-Imitationslacke bekannt. Mit diesen Effektlacken lassen sich auf kunstgeschmiedeten Gegenständen und Restaurierungen aller Art durch den Einsatz spezieller Aluminiumflitter, leicht strukturierte dekorative Oberflächen erzielen. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.</p> <p>ALU Schwarzlack Ces emaux à effet sont aussi connus sous " patina moderna" ou peinture imitation de patine. Une surface décorative légèrement structurée grâce à l'insertion de paillettes aluminium est obtenue sur des objets en fer forgé ou restauration de tout genre. Observer la fiche technique correspondante.</p>