

FICHE TECHNIQUE

1151, Florida 3

P-1032, Class 2

No article: 13891

POLYFLEX® PES-140-SD dégradée Broyage vertical haute résistance aux intempéries Tribo/Corona satiné 75

Version: 3

Produit: Poudre très résistante aux intempéries pour usage extérieur à base de résines polyester. Donne des surfaces brillantes et soyeuses avec une bonne fluidité et une excellente résistance à la lumière et aux intempéries. Optimisé pour les systèmes verticaux. Se stabilise contre la surchauffe et la décoloration dans les fours à gaz directs.

Domaines d'application: Façades métalliques, profilés en aluminium, systèmes de protection solaire, fenêtres, portes, Tore, etc.

Couleurs: Nombreuses nuances de couleurs mais avec des limitations (dues à l'approvisionnement en pigments)

Surface: Lisse

Brillance: Visuel soyeux
65 – 85 unités de brillance (60°)

Propriétés de la poudre:

Distribution de la poudre (HELOS H1708)	29 µm: 40 – 50 %
	122 µm: 96 – 100 %
Densité	1.4 – 1.7 g/cm ³ . Depending on colour shade (white rather 100 µm)

Consommation: g/m² = densité (g/cm³) x épaisseur du film (µm)

Épaisseur du film:

Recommandation	70 – 90 selon la teinte (pour le blanc ≥ 100 µm)
Maximum	120 µm

Application: L'application peut se faire avec toutes les installations de revêtement en poudre courantes. Afin d'éviter les défauts de surface et de ne pas détériorer les propriétés, nous recommandons de ne pas mélanger ce type de peinture en poudre avec d'autres peintures en poudre.

Emballage:

- 20/25 kg carton
- 500 kg Octobox
- 450/500 kg Big Bag

D'autres variantes de conditionnement sont possibles sur demande.

Conditionnement: **Cuisson recommandée:**
10 min. à 200°C température de l'objet

Température de l'objet	Temps d'arrêt min.	Temps d'arrêt max.
200°C	10 min	20 min
190°C	15 min	30 min
180°C	25 min	40 min

Support: Divers métaux, mais principalement sur de l'aluminium prétraité de manière appropriée et de l'acier galvanisé à chaud ou apprêté avec une peinture en poudre ou un KTL. Le support à revêtir doit être exempt d'huile, de graisse et de produits d'oxydation. Sous l'effet de la corrosion, nous recommandons le traitement préalable suivant :

Aluminium	Un prétraitement chimique humide approprié
Acier	Phosphatation du fer ou du zinc

Propriétés physiques: Testées sur: 1): Tôle d'aluminium 0.8 mm AlMg1 H14 chromâtée
Épaisseur de couche: 60 – 90 µm

Test de quadrillage (DIN ISO 2409)	1) GT 0
Essai de pliage (DIN ISO 1519)	1) $\leq 5^*$ mm
Essai aux chocs (ASTM D 2794)	1) avant $\geq 2.5 \text{ Nm}^*$ (~22 Inchpound) 1) reverse $\geq 2.5 \text{ Nm}^*$ (~22 Inchpound)
Essai d'emboutissage (DIN ISO 1520)	1) $\geq 5^*$ mm
Mesure de dureté Buchholz	≥ 80
(*) Fissure; pas de décollement avec du ruban adhésif, avec un œil non armé	
Resistance:	Tested on: Tôle d'aluminium 0.8 mm AlMg1 H14 chromatée
Eau de condensation test (DIN ISO 6270)	1000 h pas de formation de bulles Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm
Essai au brouillard salin (DIN ISO 9227)	1000 h pas de formation de bulles Infiltration à la trace de rayure moins de 1 mm
Approbation des matériaux:	-
GSB	115I, Florida 3
Qualicoat	P-1032, Class 2
Retouches:	Pour les retouches (des crochets de convoyeurs) le kit de réparation art. no 10006124 est disponible.
Post-traitement des éléments revêtus:	Pour l'impression, le collage, l'étiquetage, la lamination de films, le revêtement et d'autres opérations de finition, des essais préalables sont recommandés. Pour les emballages, employer des matériaux non-plastifiants. Éviter l'eau de condensation.
Storage:	Conditions: Dans les emballages originaux, stocker au frais et au sec. Température maximum 25 °C. Pas d'exposition directe au soleil.
	Durée de stockage: 18 moins à partir de la date de production dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Recommandations de sécurité:	Limite inférieure d'explosivité: Veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Des informations complémentaires se trouvent sur la fiche de sécurité et les brochures CEPE „Sécurité de la peinture en poudre“ et „Résultats de l'étude toxicologiques des peintures en poudre thermodurcissables“.
Remarques:	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il nous est impossible de toutes les présenter en détail. En cas de doute, nos techniciens sont à votre disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche technique est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente confirmera la validité des informations données.
Date de sortie:	4/12/25