

EUROGLOSS

Email

Fiche 1613f / version 11 / 05.2023

Produit Email synthétique de haute qualité à remarquables caractéristiques de mise en œuvre pour le peintre en bâtiment. **EUROGLOSS** présente un haut pouvoir couvrant et garnissant. Grâce à l'utilisation d'un liant spécial, **EUROGLOSS** résiste bien aux intempéries.

Avantages

- Jaunissement nettement amoindri et fortement ralenti
- Produit exempt de siccatifs et pigments au plomb
- Séchage rapide favorisant un travail rationnel
- Très bonne ouvrabilité

Domaine d'application Email prêt à l'emploi très résistant pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur sur bois et métal muni d'une couche de fond appropriée.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résine alkyde à phase huileuse longue
Pigment de base	Dioxyde de titane
Consommation	Env. 100 – 150 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Succédané de térébenthine ou diluant synthétique 501 (application au pistolet)
Masse volumique	Environ 1,2 kg/l (blanc)
Teneur en corps solides	Environ 69% (blanc)
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	Environ 31%, soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/d): 300 g/l (2010) Ce produit contient max. 400,0 g/l COV (blanc). Ce produit ne satisfait pas aux normes européennes RL EG 42/2004 et n'a pas le droit d'être utilisé pour certaines applications (teintes)
Consistance	Légèrement thixotrope, prêt à l'emploi
Degré de brillance	Brillant

Forme de livraison

Teinte/teintage	Teintes livrables du stock: blanc Teintes foncées: selon RAL, NCS ou échantillon Teintage possible sur machine à teinter EUROmix Peut être teinté également avec AQUAPINT ou avec des pâtes universelles de teintage jusqu'à maximum 3% (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidon métallique de 5 kg net, EUROmix 1 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel et à température ambiante; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé.

Veillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)

Séchage	Hors poussière:	3 heures à 20°C
	Manipulable:	6 heures à 20°C
	Recouvrable:	10 heures à 20°C
	Séchage complet:	14 heures à 20°C

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec un succédané de térébenthine.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Le produit contient des solvants inflammables, tenir à l'écart du feu ouvert et des objets incandescents; veiller à une bonne aération des locaux. Après séchage et sous une forme finement fractionnée (par exemple sur des chiffons de nettoyage ou des filtres de cabines de pistelage), le produit a tendance à l'auto-inflammation.

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.