

GRASELLO Crépi à la chaux grasse Intérieur

Fiche 2805 f/ version 05 / 03.2025

Produit Crépi à la chaux grasse purement minéral pour l'intérieur. Des agrégats de farine et sable de marbre de haute qualité sont utilisés. GRASELLO Crépi à la chaux grasse ne contient aucun liant organique. Testé selon les normes **eurofins INDOOR AIR COMFORT EU**.

Remarque: Les grains de structure contenus dans nos crépis de finition se composent de calcaire naturel broyé et sélectionné en fonction de la taille de grain souhaitée. Comme il s'agit d'un produit naturel, malgré une sélection rigoureuse des minéraux utilisés, l'apparition de grains sombres isolés ne peut être exclue.

ecobau et Minergie **Certificat ecobau: 2**
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Vous trouverez de plus amples informations sur ecobau.ch

Domaine d'application A l'intérieur afin de réaliser des murs et plafonds très perméables et décoratifs dans le domaine de l'habitation, des cages d'escaliers etc., sur supports minéraux tels qu'enduits à la chaux et à la chaux-ciment ainsi que sur les enduits de fond au plâtre. Pour bâtiments historiques et classés et caves naturelles et similaires.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base Chaux grasse pure en pâte mûrie plus de 12 mois

Agrégats Farine de marbre, sable de marbre

Consommation	Ribe plein	1,0 mm	1,8 kg/m ²	+/- 10%
	Ribe plein	1,5 mm	2,6 kg/m ²	+/- 10%
	Fin	0.7 mm	1,5 kg/m ²	+/- 10%
	Rustique fin	0.5 mm	2,5 – 5,0 kg	/m ²

Pour des structures de crépi fin de $\leq 1,5$ mm, le support doit avoir un niveau de qualité Q3.

Dilution Prêt à l'emploi | Possibilité de corriger la consistance avec de l'eau

Masse volumique Environ 1,6 kg/l

Teneur en solvants (COV-CH) 0%, non soumis à la taxe COV
(COV-EU) (COV-UE) Valeur limite de COV selon EG 42/2004 (Cat. A/c): 30 g/l
Produit contient 0,0 g/l (COV)

Forme de livraison

Structure Se référer au tableau consommation/granulométrie ci-dessus.

Teinte/teintage Blanc

Conditionnement Bidon plastique de 25 kg net

Stockage Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Respecter la norme SIA 118/257 et les fiches techniques et directives de l'ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou les fiches techniques à thèmes KABE.

Les supports en béton poreux et les additifs spéciaux pour béton peuvent provoquer des défauts de surface (pores, bulles d'air, décoloration, etc.). C'est pourquoi nous recommandons un lissage supplémentaire sur le crépi de base existant (par exemple un lissage pour enduit blanc ou un enduit prêt à l'emploi). En cas d'utilisation de structures de crépi fin d'une granulométrie <1,5 mm sur un crépi de fond grossier, celui-ci devra être préalablement lissé. Les crépis de fond contenant des additifs chimiques (par ex. agents porogènes, substances réductrices du ciment, etc.) peuvent entraîner une coloration jaunâtre du crépi de finition.

Couche de fond Pour une structure de crépi minérale, nous recommandons CALSILT Couche de fond pour crépi.

Mode d'application Appliquer à l'aide d'une truelle en acier inoxydable à l'épaisseur du grain, puis frotter. GRASELLO Crépi à la chaux grasse Intérieur est livré prêt à l'emploi. Le matériel doit être bien mélangé avant l'application.

Séchage Est recouvrable après 2 - 3 jours avec CORALITH Peinture silicate pour l'intérieur.

Remarques particulières En raison de sa composition, GRASELLO Crépi à la chaux grasse peut sécher en formant des taches ou des nuages sur des supports diversement absorbants ou partiellement enduits. Des parties brillantes peuvent faire leur apparition selon le mode d'application. Ceci provient de la nature même du matériau et n'est pas une perte de qualité en soi. Pour une surface absolument homogène traitée avec GRASELLO Crépi à la chaux grasse, il faudrait recouvrir avec CORALITH Peinture silicate pour l'intérieur.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la CNA. Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux. Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau. Observer les mises en garde figurant sur les étiquettes des emballages et les directives sur nos fiches de sécurité et dans nos brochures sur la sécurité et l'environnement (au besoin les demander).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.