

# Diotrol Mattöl

## Huile mate (additif)

#75700

**Description** Diotrol Huile mate augmente la durabilité du Glacis aux huiles naturelles Diotrol. L'adjonction de 20 % de Diotrol Huile mate dans la dernière couche, donne un aspect mat soyeux et durable. Les composants de cires augmentent l'élasticité et améliore les qualités hydrophobes du glacis.  
Spécialement recommandé sur bois extrêmement exposé.

**Domaine d'utilisation** A utiliser comme additif dans le Glacis aux l'huiles naturelles Diotrol.

**Bases des liants** Mélange de cires spéciales et de résines alkydes

**Agents actifs & Biocides** aucun

**Extrait sec** 45 %

**Densité** 0.900 kg/l

**Degré de brillance** Mat soyeux à satiné (dépend de l'absorption du support)

**Teintes** Incolore

**Conditionnements** 1L, 5L

**Conservation** Stockage dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les bidons entamés.

**Consommation** Ajouter 20% de Diotrol Huile mate à la couche finale.

**Dilution** Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

**Procédure** Utiliser uniquement comme additif dans la couche de finition.

---

<b>Entretien</b>	Les glacis aux huiles naturelles Diotrol qui ont été additivés d'Huile mate peuvent sans problème être entretenus avec du Diotrol Glacis aux huiles naturelles de préférence additivé avec de l'Huile mate.
<b>Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air</b>	Env. 24 heures. Reste légèrement collant plusieurs jours Le séchage peut être ralenti en cas de basse température ou d'un taux d'humidité ambiant élevé
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement avec de l'essence artificielle. Dissoudre le glacis sec avec du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.
<b>Informations de sécurité</b>	Consultez la fiche de données de sécurité.
<b>Remarque</b>	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratique du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

---

September 2018 mt

**DIOTROL AG | SCHWEIZ**  
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70  
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST  
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICHBEXX

**DIOTROL AG | DEUTSCHLAND**  
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312  
UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720  
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN

info@diotrol.com  
www.diotrol.com



Distribution par:

**KARL BUBENHOFER SA**, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch