

KABEFLEX Spachtel

50 : 1 avec durcisseur KABEFLEX

Fiche 2316 / version 04 / 11.2016

Descriptif général

Produit	KABEFLEX Spachtel est un mastic à 2 composants à base de polyester à durcissement rapide qui peut être utilisé dans une large gamme d'applications.		
Liant de base	Résine de polyester insaturée / peroxyde de benzoyle		
Pigmentation	Pigments organiques et inorganiques		
Domaine d'application	Construction de machines, travaux de carrosserie, construction d'équipement, travaux de peinture à façon, agencement de magasins et de foires, usine de giclage industriel		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> – Bon pouvoir garnissant – Application souple et légère – Durcissement rapide – Bonne aptitude au ponçage – Taxe COV faible 		
Degré de brillance	Mat (art. 13257)		
Teintes, nuances	Beige		
Stockage	En emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.		

Mise en œuvre

Dosage	50 : 1 parties en poids avec durcisseur KABEFLEX (art. 13255)		
Durée de vie en pot	Env. 5 min.		
Application	Spatulage		
Séchage à l'air	Ponçable	après env. 30 min.	recouvrable après env. 30 min.
Consommation	Pratique	Suivant l'épaisseur de la couche 150 à 450 g/m ²	
Directive UE 2004/42/EG	Valeur limite COV: cat A/i 2010:		500 g/l
	Ce produit contient au maximum		236 g/l
Température de mise en œuvre	> 5°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit se situer au minimum 3°C au-dessus du point de rosée.		
Nettoyage de l'outillage	Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119 (art. 10516).		
Remarques particulières	Les produits à base de polyester sont sensibles à l'eau. Il convient donc de les poncer uniquement à sec.		
	Ne pas diluer!		

Système recommandé

Support	Acier, aluminium, bois, dérivés du bois, GFK à base de polyester, matières synthétiques (un essai préliminaire nécessaire).
Traitement préliminaire	Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré; soigneusement nettoyer les soudures et éliminer la calamine; soigneusement dégraisser, meuler, sabler Sa 2½ selon ISO 8501-1, phosphater, chromater.

Couches intermédiaires	Afin d'éviter des marques d'irrégularité dans le vernis de finition, KABEFLEX Spachtel doit être suivi par une couche de fond avec un des produits suivants:	
	<ul style="list-style-type: none"> – POLYAMOL Primer Plus – KABEDUR Grundierfüller 	
Vernis de finition	<ul style="list-style-type: none"> – KABEDUR vernis de finition – POLYAMOL vernis de finition (seulement à l'intérieur) 	

Caratéristique technique

Masse volumique	Env. 1.90 – 2.00 g/cm ³	
Teneur en corps solides	Env. 90 – 92% poids	env. 75 – 77% volume
Point d'inflammation	KABEFLEX Spachtel	> 21°C
	Durcisseur KABEFLEX	> 21°C

Données de sécurité

Mesures de précaution	Observer les directives de sécurité qui figurent sur les étiquettes des produits ainsi que sur la fiche des données de sécurité. Respecter les ordonnances de la CNA (SUVA). Ce produit contient des solvants inflammables, tenir à l'écart du feu ouvert.
Elimination	Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DE-TEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).
Recyclage KABE	Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
Généralités	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée

