



AQUAPUR® TopFinish

Intérieur Soyeux 40

Fiche 3400f / version 01 / 10.2024

Produit AQUAPUR TopFinish est un vernis de finition PU mono-composant diluable à l'eau pour des peintures intérieures de haute qualité avec des propriétés d'écoulement optimisées. L'émail de rénovation et d'adhérence idéal pour les exigences élevées.

Il se distingue par les caractéristiques suivantes :

- Excellent pouvoir couvrant
- Propriétés de mise en œuvre remarquables
- Parfait finish de surface
- Excellente dureté de surface et bonne résistance aux éraflures
- Adhérence remarquable
- Très bonne stabilité et pouvoir couvrant des bords
- Pas de jaunissement
- Odeur extrêmement faible

Etiquette environnementale et Minergie

Etiquette environnementale : Classe B.

Remplit les critères exigés par Minergie-Eco.

Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

Peinture de finition pour le bâtiment et l'industrie. Solution idéale comme peinture originale ou de rénovation pour portes, fenêtres, boiseries, meubles, structures métalliques (de préférence préalablement munies d'une couche de fond anticorrosive), etc. Peut dans beaucoup de cas s'utiliser comme émail monocouche. Bref, partout à l'intérieur pour réaliser des surfaces nobles et résistantes.

L'émail AQUAPUR TopFinish ne convient pas pour une utilisation dans des pièces d'eau avec une humidité de l'air et une formation de condensation constamment élevées (par ex. salles de bain, salles de douche, etc.).

AQUAPUR TopFinish peut aussi être utilisé sur des surfaces non exposées aux intempéries à l'extérieur (par exemple, portes d'entrée avec avant-toits, etc.). Pour des éléments de construction en bois de dimensions prescrites à l'extérieur, nous recommandons les produits AQUASATIN PU, EUROSATIN AF, SPRITZTYP 8000 AF ou EUROGLOSS. Pour des éléments de construction en bois à l'extérieur n'ayant pas de dimensions prescrites, nous recommandons les produits BUGOFLEX Dispersion pour bois, AQUASATIN PU ou JOTUN DEMIDEKK Oljetäckfärg.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Dispersion à 1 composant à base de polyuréthane
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Dilution	Réglage prêt à l'emploi. Ajustement de la viscosité possible avec 2-5% d'eau maximum.
Masse volumique	Env. 1,3 kg / l (blanc et tons pastel)
Teneur en corps solides	Env. 49 % (blanc et tons pastel)

Consommation	100 – 150 g / m ² La consommation dépend de la nature, de la porosité du support et du mode d'application.
Consistance	Prêt à l'emploi pour une application au pinceau ou au rouleau
Degré de brillance	Soyeux 40
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0 %, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/d): 130 g / l (2010) Ce produit contient au maximum 80,0 g / l (COV)

Forme de livraison

Teinte / teintage	Teintes de stock : Blanc, RAL 9010, RAL 9016, NCS S0500-N. Disponible sur demande dans la gamme des pastels Peut-être teinté avec des pâtes à teinter universelles jusqu'à 3% maximum (sous réserve de compatibilité).
Conditionnement	Bidon métallique de 6 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Poncer préalablement les anciennes peintures. L'humidité du bois n'excédera pas 12%. Des décolorations peuvent survenir avec des bois riches en résines et substances du bois, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser une couche de fond barrière, comme par exemple AQUA ISOBLOCxtrem, sur ce type de support. Attention : à l'application d'un mastic à 2 composants PE, des décolorations peuvent survenir
Couche de fond	Sur bois et ancienne peinture : AQUAPUR Grip, AQUA ISOBLOCxtrem Sur métaux non ferreux : des primaires d'adhérence appropriés (comme AQUAPUR Grip/BUGONIT 2K Primer/ REAKTIONSGRUND/POLYAMOL Primer Plus). Des essais préliminaires sont recommandés.
Mode d'application	Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless).
Séchage	En fonction de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air. Hors poussière : env. 1 heure Recouvrable : env. 8 heures Manipulable : env. 3 heures Empilable : env. 3 jours

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau, puis avec un diluant universel 5119. Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +8°C, un taux d'humidité relative de l'air élevé (> 70%). Avec des produits de revêtement diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film. En ce qui concerne des revêtements clairs, un vif débat est engagé sur le transperçement des bois exotiques, respectivement des bois très résineux et nouveaux. En fonction de l'état actuel des connaissances, il faudrait systématiquement trouver, dès qu'il s'agit de vernis à base aqueuse, un accord sur leurs limites et leurs possibilités en étroite collaboration avec l'applicateur et le fabricant. Les données spécifiques et caractéristiques d'application du produit sont en l'occurrence constamment en cours d'évolution.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est mise à jour périodiquement. Notre service interne des ventes vous renseigne volontiers sur la validité des données de la présente fiche.