# **WANCOLAN® Deckputz Aussen**

Merkblatt 2503 / Version 06 / 01.2023

Produkt Gebrauchsfertiger Deckputz auf Siliconharzbasis mit integriertem Filmschutz gegen Algen und/oder Pilzbewuchs.

Einsatz Auf alle mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze und Beton. Zur Renovation von tragfähigen Altbeschichtungen wie alte Kalk- und Mineralfarbanstriche, Dispersionsputze und Dispersionsanstriche.

> Wichtiger Hinweis: Bei wetterexponierten oder tauwassergefährdeten Fassadenoberflächen (insb. verputzte Aussenwärmedämmungen) empfehlen wir zwei Anstriche mit WANCOLAN Fassadenfarbe. Bei Neubauten und bei Sanierungen muss das Bewuchsrisiko bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Dazu zählen in erster Linie das Fernhalten von Feuchtigkeit (insb. Spritzwasser) durch bauplanerische und baukonstruktive Massnahmen (z.B. Dachüberstände, Tropfkanten, Pflanzenabstände etc.) und planmässige Instandhaltungsmassnahmen (z. B. regelmässige Reinigung).

## Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Siliconharz-Emulsion

Pigmentbasis Titandioxid-Rutil und anorganische (mineralische) Buntpigmente

Verbrauchstabelle	Körnung	Verbrauch	Körnung	Verbrauch
	Vollabrieb 1,0 mm	1,9 kg/m² +/- 10%	Vollabrieb 4 - 6 mm	7,0 kg/m² +/- 10%
	Vollabrieb 1,5 mm	2,5 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%	Rustikputz Fein	3,3 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%
	Vollabrieb 2,0 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%		
	Vollabrieb 3,0 mm	4,6 kg/m <sup>2</sup> +/- 10%		

Verdünnung Verarbeitungsfertig | Konsistenzkorrektur mit Wasser möglich

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 1,2%, nicht abgabepflichtig

Lieferform

Als Vollabrieb oder Rustikputz Fein Körnungen

Farbton/Abtönen Naturweiss oder abgetönt nach KABE-Farbkarten bzw. nach Muster, soweit mit

anorganischen Pigmenten erreichbar.

Gebinde Kunststoffgebinde à 25 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

> Bei neuen kalkhaltigen, konfektionierten Kleber- und Einbettungsmassen sowie Deckputzen ist ein Carbonatisierungszeit von mindestens 2 -3 Wochen einzuhalten. Lose Teile, Versinterungen, Verschmutzungen, Moose, Algen und Gewächse sind

vollständig zu entfernen.



Merkblatt 2503 / Version 06 / 01.2023

#### **WANCOLAN Deckputz Aussen**

Seite 2

Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 | SIA 243 sowie die SMGV/BFS Merkblätter und Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.

Grundierung

Ein Voranstrich mit NOVALITH Putzgrund oder LAWASTAR Uni-Putzgrund ist in jedem Fall erforderlich. Keine andere Grundierung verwenden!

Applikationsart

Mit rostfreier Traufel in Kornstärke aufziehen und abscheiben. WANCOLAN Deckputz Aussen wird gebrauchsfertig angeliefert. Das Material ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren.

#### **Besondere Hinweise**

Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (>70 %) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden. Unterschiedliche Temperaturen, während der Abbindephase (z. B. bei Gerüstschatten) können den Farbton und das Strukturbild beeinflussen. Flächen nach Auftrag vor Wind und Regen schützen.

#### Sicherheitsdaten

### Vorsichtsmassnahmen

Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

#### **KABE Recycling**

Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

#### **Entsorgung**

Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsinnendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

