



CALSILIT®

Putzgrund Aussen

Merkblatt 1197 / Version 11 / 01.2023

Produkt Pigmentierte Grundierung auf Wasserglas-Basis, als Voranstrich für die nachfolgende Deckbeschichtung mit CALSILIT Deckputz. Egalisiert das Saugverhalten, verbessert die Haftung und färbt den Untergrund im gleichen Farbton wie der nachfolgende Deckputz.

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse A.**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Ausschliesslich auf saugfähige mineralische Untergründe wie Kalkzement-Grundputze und Beton. **Achtung:** Nicht geeignet auf organische Untergründe wie Dispersionsfarben und Dispersionsputze.

Technische Angaben/Prüfwerte

| | |
|---------------------------|--|
| Bindemittelbasis | Kaliwasserglas |
| Pigmentbasis | Titandioxid Rutil und mineralische Buntpigmente |
| Verbrauch | Ca. 300 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart. |
| Dichte | Ca. 1,3 kg/l |
| Festkörpergehalt | Ca. 45% (weiss) |
| Lösemittelgehalt (VOC-CH) | 0%, nicht abgabepflichtig. |
| (VOC-EU) | VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 0,0 g/l VOC. |

Lieferform

Verdünnung **Verarbeitungsfertig | Nicht verdünnen**

| | |
|-----------------|--|
| Farbton/Abtönen | Weiss bzw. abgetönt im gleichen Farbton wie der nachfolgende Deckputz Auf KABEmix Schnellmisch-System abtönbar. Kann mit AQUAPINT Abtönpasten (bis max. 3%) abgetönt werden. |
| Gebinde | Kunststoffgebinde à 20 kg netto |
| Lagerfähigkeit | Mindestens 12 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten. |

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 2 – 3 Wochen einzuhalten. Lose Teile, Versinterungen, Verschmutzungen, Moose, Algen und Gewächse sind vollständig zu entfernen. Allfällige Sinterschichten sind durch mechanisches Aufrauen zu beseitigen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 und die SMGV/BFS Merkblätter. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.



Applikationsart Unverdünnt anwenden! Mit Bürste oder Roller satt auftragen.

Trocknung Mindestens 24 Stunden bis zur nachfolgenden Deckbeschichtung mit CALSILIT Deckputz.

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden.

Flächen nach Auftrag vor Wind und Regen schützen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Das Bindemittel hat ätzende Wirkung. Glas und Metallteile sind gut abzudecken bzw. sofort zu reinigen. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Nicht einnehmen. Reizt die Augen und die Haut.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.