

# Diotrol Holzbalsamöl

#75600

**Beschreibung** Biozidfreie Imprägnierlasur aus natürlichen Ölen mit hoher Eindringtiefe und guter Wetterbeständigkeit. Milder Geruch, hohe Penetration, schnelle Trocknung, nicht filmbildend.

**Anwendungsbereich** Für alle Hart- und Weichhölzer im Innen- und Aussenbereich. Speziell für tropische Hölzer wie Teak, Meranti, Mahagoni, sowie für Gartenmöbel geeignet.

**Bindemittel & Reaktive Agenzien** Lösung aus natürlichen Ölen

**Wirkstoffe & Biozide** Keine Wirkstoffe

**Festkörpergehalt** Ca 20 %

**Dichte** 0.850 kg/l

**Glanzgrad** Matt bis seidenmatt, je nach Auftragsmenge

**Farbtöne** Nach Kollektion PLUS

**Gebinde** 1L, 5L, 18L und Fässer à 200L

**Lagerstabilität** In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

**Untergrundbeschaffenheit**

- Das Holz muss sauber, fett-, harz- und wachsfrei sein und darf nicht über 11 – 18% Feuchtigkeit aufweisen.
- Harzendes Holz muss mit Nitroverdünner gewaschen werden.
- Gehobeltes Holz muss geschliffen werden, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten.
- Die zu beschichtende Oberfläche ist auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Nicht tragfähige, schlecht haftende Altanstriche sind restlos bis auf die gesunde Holzsubstanz zu entfernen. Festhaftende, intakte Altanstriche mit *Diotrol Allclean #82510* abwaschen, gut anschleifen.

**DIOTROL AG | SCHWEIZ**  
 Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70  
 MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST  
 IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICHBEXXX

**DIOTROL AG | DEUTSCHLAND**  
 Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312  
 USt-Nr. 09406/15090 | USt-ID-Nr. DE814189720  
 IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN33

info@diotrol.com  
 www.diotrol.com



Vertrieb durch:  
 KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch

- Verwittertes und vergrautes Holz bis zum tragfähigen Holzuntergrund abschleifen oder mit *Diotrol Entgrauer #82500* behandeln.
- Neues, nur gehobeltes Holz, das längere Zeit dem Wetter ausgesetzt war, muss unbedingt geschliffen oder mit einer harten Bürste gebürstet und gereinigt werden.
- Kanten müssen auf 2,5mm Radius gerundet sein.
- Bläuegefährdetes Holz muss wenn möglich allseitig mit *Diotrol Naturöl-Imprägnierung #75100* vorbehandelt werden.
- Pilz- und Insektenbefall gefährdetes Holz muss vor der Montage mit *Diotrol Naturöl-Imprägnierung B.P.IV #75100BPiV* behandelt werden. Mindestens 72 Stunden trocknen lassen.

<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen, tauchen, fluten, spritzen, mit Schwamm usw.</p> <p>Bei einem Spritzauftrag, sollte die Fläche zwingend mit einem Pinsel ausgeglichen werden. Tragen Sie Schutzkleidung.</p> <p>Nicht verarbeiten bei Aussentemperaturen unter 5°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von mehr als 75%. Vermeiden sie direkte Sonneneinstrahlung.</p> <p>Bei Anwendung in Innenräumen achten Sie auf gute Belüftung.</p>
<b>Verbrauch</b>	<p>70–120 g/ m<sup>2</sup>, je nach Beschaffenheit des Untergrundes</p> <p><i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.
<b>Anstrichaufbau</b>	2-3 x Diotrol Holzbalsamöl pigmentiert
<b>Renovationsanstrich</b>	Anstrich muss jährlich unterhalten werden. 1-2 Pflegeanstriche mit Diotrol Holzbalsamöl pigmentiert.
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staubtrocken nach 4 Stunden</li> <li>• Griffest nach 6 Stunden</li> <li>• Überstreichbar und durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden</li> </ul> <p>Frühestens nach 4 Tagen kurzfristig mit Wasser belastbar.</p> <p>(Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei Tageslicht trocknen lassen.)</p> <p><i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünner oder Terpentinersatz. Trockene Farbreste mit Nitro-Verdünner oder Pinselreiniger anlösen.
<b>Sicherheits-hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

---

**Bemerkungen**

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

August 2018, mt

**DIOTROL AG | SCHWEIZ**  
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70  
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST  
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICHBEXX

**DIOTROL AG | DEUTSCHLAND**  
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312  
UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720  
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDE33HAN

[info@diotrol.com](mailto:info@diotrol.com)  
[www.diotrol.com](http://www.diotrol.com)



Vertrieb durch:

**KARL BUBENHOFER AG**, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, [info@kabe-farben.ch](mailto:info@kabe-farben.ch), [www.kabe-farben.ch](http://www.kabe-farben.ch)