

KABEDUR Mattpaste | Strukturpaste

Zugabeinformationen

Fachinformation 015 / 08.2022

Allgemeine Informationen

Produkt KABEDUR Mattpaste (Art. 11063) und KABEDUR Strukturpaste (Art. 11296) wurden entwickelt, um den Glanzgrad sowie die Oberflächenstruktur von KABEDUR Email individuell einstellen zu können. Der Verarbeiter bewerkstelligt das selber und spart dadurch Zeit, Lagerhaltungs- und Beschaffungskosten.

Mattpaste

Dosierung Es sind 30% KABEDUR Mattpaste (Art. 11063) berechnet auf die Menge des Stammlacks von KABEDUR Email Seidenglanz nötig.

Seidenmatt Die Mattpaste muss unbedingt vernetzt werden.

KABEDUR Email Seidenglanz	1000 g
KABEDUR Mattpaste	300 g
PU Härter 5370	<u>325 g</u>
Gesamtmenge	1625 g

Dosierung Es sind 30% KABEDUR Mattpaste (Art. 11063) berechnet auf die Menge des Stammlacks von KABEDUR Email Seidenmatt nötig.

Matt Die Mattpaste muss unbedingt vernetzt werden.

KABEDUR Email Seidenmatt	1000 g
KABEDUR Mattpaste	300 g
PU Härter 5370	<u>325 g</u>
Gesamtmenge	1625 g

Idealerweise wird KABEDUR Mattpaste (Art. 11063) vorgelegt und der Stammlack portionenweise beigemischt. So kann eine Knollenbildung vermieden werden.

Einrühren KABEDUR Mattpaste (Art. 11063) immer als Stammlack berücksichtigen und ebenfalls 4:1 vernetzen.

Besondere Hinweise Mehr als 35% KABEDUR Mattpaste sollte KABEDUR Email nicht zugegeben werden. Je nach Farbton können sich die Auswirkungen auf den Glanzgrad unterscheiden. Zusätzlich kann die Zugabemenge der Mattpaste sich auf die Deckkraft auswirken.

KABEDUR Mattpaste (Art. 11063) trocknet physikalisch. Deshalb ist der Dosenrand oder der Ausguss des Rührdeckels immer sauber zu halten, damit keine angetrockneten Reste in den Lack fallen.

Ist ein gutes Rührwerk vorhanden, kann Stammlack, Mattpaste und Härter zusammen gut verrührt werden.

Strukturpaste

Zusätzliche Strukturierung Um einen Strukturlack zu erzeugen, kann KABEDUR Strukturpaste (Art. 11296) eingesetzt werden (siehe Fachinformation 014 / 01.2013). Es gilt jedoch zu beachten, dass die Deckfähigkeit abnimmt und KABEDUR Strukturpaste (Art. 11296) auch vernetzt werden muss.

KABEDUR Email	1000 g
KABEDUR Strukturpaste	200 g (20%)
PU Härter 5370	<u>300 g</u>
Gesamtmenge	1500 g

Besondere Hinweise

Je nach Farbton können sich die Auswirkungen auf den Glanzgrad unterscheiden. Zusätzlich kann die Zugabemenge der Strukturpaste sich auf die Deckkraft auswirken. Mehr als 20% KABEDUR Strukturpaste sollte KABEDUR Email nicht zugegeben werden.

Allgemeines

Die Angaben in dieser Fachinformation über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem besten Wissen auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.