



NOVATOL TopSpin

Intérieur soyeux 30 / satiné 50

Fiche 1908f / version 10 / 05.2023

Produit NOVATOL TopSpin est un émail synthétique pour des revêtements intérieurs de haute qualité.

Il se distingue par les caractéristiques suivantes:

- Remarquables caractéristiques de mise en œuvre
- Parfait finish de surface
- Email blanc avec un excellent pouvoir couvrant
- Forte résistance aux éraflures
- Adhérence supérieure à la moyenne
- Très bonne stabilité, très bon recouvrement des chants et des arêtes

Etiquette environnementale et Minergie

Etiquette environnementale: Classe F

Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

Peinture de finition pour la construction résidentielle, les bâtiments industriels et publics, pour la rénovation ou en tant que première couche de peinture, par exemple sur les portes, les fenêtres, les boiseries, les éléments métalliques et les meubles etc. Bref: Partout à l'intérieur où des surfaces élégantes et durables sont nécessaires.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résines alkydes, résines alkydes modifiées (PU)
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile et combinaisons spéciales de matériaux de charge
Consommation	Env. 100 – 150 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Application au pinceau et au rouleau: succédané de térébenthine Application au pistolet: diluant pour vernis synthétiques 501
Masse volumique	Env. 1,50 kg/l (blanc)
Teneur en corps solides	Env. 78% (blanc)
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	21,5%, soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/d): 300 g/l (2010) Ce produit ne satisfait pas aux normes européennes RL EG 42/2004 et ne peut pas être utilisé pour certaines applications
Consistance	Thixotrope/prêt à l'emploi
Degré de brillance	Soyeux 30 Satiné 50

Forme de livraison

Teinte/teintage	Teintes en stock: blanc, RAL 9010, NCS S0500-N Autres teintes selon RAL, NCS ou échantillon Teintage possible avec des pâtes pigmentaires universelles jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité). Teintage possible sur machine automatique EUROmix.
Conditionnement	Bidon métallique de 1 kg net ou 6 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support	Le support doit être propre, sec, sain et exempt de graisse.	
	Veuillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.	
Couche de fond	Sur bois:	AQUAPUR Grip couche de fond adhérente ou HAFTVOR-LACK extérieur/intérieur
	Sur métaux non ferreux:	Fond d'adhérence approprié (par ex. REAKTIONSGRUND)
Mode d'application	Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)	
Séchage	Hors poussière:	1 heure à 20°C
	Sec au toucher:	4 heures 20°C
	Manipulable:	6 heures 20°C
	Recouvrable:	10 heures 20°C

En fonction de l'épaisseur du film et de la température ambiante (valeurs valables pour température de 20°C et épaisseur du film frais de 75 µm).

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement les outils avec un succédané de térébenthine ou avec un produit de nettoyage pour pinceaux.

Données de sécurité

Mesures de précaution

Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Le produit contient des solvants inflammables. Tenir à l'écart du feu ouvert et des objets incandescents; veiller à une bonne aération des locaux!

Recyclage KABE

Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination

Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.