



# SPRITZTYP 8000

## Émail AF pour l'extérieur

Fiche 1238f / version 10/ 05.2023

**Produit** Email synthétique à gicler de haute qualité avec d'excellentes propriétés de séchage. **SPRITZTYP 8000** émail à gicler se distingue par son très bon pouvoir couvrant et garnissant, une brillance durable et une résistance optimale aux intempéries.

**Etiquette environnementale et Minergie** **Etiquette environnementale: Classe F**  
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous [stiftungfarbe.org](http://stiftungfarbe.org)

**Domaine d'application** Émail de finition pour application sur bois et métal à l'extérieur. Principalement pour application au pistolet sur éléments en bois (volets et contrevents), machines et appareils ainsi que pour travaux de rénovation et de protection antirouille. Une couche de fond préalable et appropriée est indispensable pour garantir la durabilité de la peinture.

### Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base	Résine alkyde	
Pigment de base	Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et inorganiques	
Consommation	Env. 100 g/m <sup>2</sup> par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.	
Dilution	Pistolet pneumatique:	diluant synthétique 501
	Pistolet Airless:	diluant universel 5119
	Application électrostatique:	diluant statique selon installation
Masse volumique	Env. 1,2 kg/l (blanc)	
Teneur en corps solides	Env. 62,3% (blanc)	
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	37,6 %, soumis à la taxe COV UE: Ce produit ne satisfait pas aux normes européennes RL EG 42/2004 et n'a pas le droit d'être utilisé pour certaines applications.	
Force d'adhérence	Selon DIN EN ISO 2409: GT0-1	
Degré de brillance	Brillant	
<b>Forme de livraison</b>		
Teinte/teintage	Blanc/Couleurs: selon le nuancier KABE, RAL, NCS ou sur échantillon. Possibilité de teintage avec des pâtes universelles jusqu'à max. 3% (sous réserve de compatibilité). Teintage possible sur machine à teinter EUROMix	
Conditionnement	Bidon métallique à 1 kg ou 5 kg net, EUROMix 1 kg net ou 5 kg net	
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé et à température ambiante; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.	

### Mise en œuvre

**Support** Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. L'éventuelle humidité résiduelle du bois ne doit pas excéder 15%.

Veillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la Check-liste KABE et les fiches techniques ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

**Mode d'application** Au pistolet (application au pinceau seulement pour petites surfaces!); peut également être giclé chaud (40 – 50°C).

En fonction du système de pulvérisation à chaud, la température doit être ajustée (entre 40 ° C et 50 ° C). Les épaisseurs de couche élevées (plus de 100 µm de couche sèche) peuvent entraîner des défauts de surface (formation de plis)

<b>Séchage</b>	Hors poussière après:	1.30 heure
	Hors poisse après:	7 heures
	Manipulable après:	9 heures

**Remarques particulières** Nettoyer l'outillage avec le diluant de nettoyage No 16 ou un succédané de térébenthine après usage.

**Système recommandé** Sur bois à l'extérieur  
1 x HOLZTAUCHGRUND fond de trempage pour bois  
1 x HAFTVORLACK couche de fond adhérente aux solvants  
1 x SPRITZTYP 8000 émail AF

### Données de sécurité

**Mesures de précaution** Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Contient des solvants inflammables! Tenir à l'écart du feu ouvert et des objets incandescents. Veiller à une bonne aération des locaux. Après séchage et sous une forme finement fractionnée (par exemple sur des chiffons de nettoyage ou des filtres de cabines de pistelage), le produit a tendance à l'auto-inflammation.

**Recyclage KABE** Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Elimination** Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.