

STRAMACRYL

Peinture de marquage pour routes | Extérieur

Fiche 1151 / Version 11 / 04.2024

Descriptif général

Produit	STRAMACRYL est une peinture de marquage pour routes avec une haute teneur en corps solides.
Liant	Résine polyacrylique
Pigmentation	Pigments organiques et inorganiques
Domaine d'application	Marquage de routes et de places de stationnement
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">– Taxe COV faible– Rapidement carrossable– Bonne résistance à la lumière et aux intempéries– Résistance élevée à l'abrasion
Teintes	Blanc (art. 11961), jaune (art. 13851), bleu (art. 10719), autres teintes sur demande
Conditionnement	6 kg, 25 kg
Stockage	Protéger du gel. Conserver au frais et au sec dans l'emballage bien fermé. Voir l'étiquette pour la date d'expiration.

Mise en oeuvre

Dilution	Si nécessaire, la viscosité au giclage peut être légèrement corrigée avec le diluant 3053 (art. 10519). L'utilisation d'un diluant étranger peut provoquer une incompatibilité et une perte de qualité.
Application	Airless, Airmix, rouleau
Séchage à l'air	Carrossable env. après 30 min. à 20°C
Consommation	Pratique env. 600 g/m ²
Directive UE 2004/42/EU	COV Valeur limite Cat. A / d 2010: 500 g/l Ce produit contient au maximum: 459 g/l
Température de mise en oeuvre	> 5°C; pour éviter toute formation de condensation pendant l'application, la température superficielle du support doit se situer au minimum 3°C au-dessus du point de rosée.
Nettoyage de l'outillage	Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage avec le diluant universel 5119 (art. 10516).
Remarques particulières	Pour renforcer la réflexion nocturne, possibilité de parsemer des perles réfléchissantes. Pour les parkings couverts, il faut faire des essais préalables d'adhérence et de résistance aux salissures.

Système recommandé

Support	Tous les revêtements routiers courants, parking à l'extérieur
Traitement préliminaire	Le support doit être propre, sec, dégraissé e dépoussiéré.

Caratéristique technique

Densité	Env. 1.50 – 1.70 g/cm ³	
Teneur en corps solides	Env. 75 – 78% poids	env. 53 – 55% volume
Point d'inflammation	STRAMACRYL	< 21°C

Données de sécurité

Mesures de précaution	Observer les mises en garde figurant sur les étiquettes des emballages et les directives sur nos fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité de la SUVA.
Élimination	Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le catalogue Européen des déchets (CED).
Recyclage KABE	Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
Généralités	Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Étant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. Cette fiche est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service de vente interne vous renseigne volontiers quant à la validité du présent document.