

TRENDLINE Wohnraumfarbe

Innen

Merkblatt 3371 / Version 02 / 08.2023

Produkt Der exzellente umwelt- und bewohnerfreundliche Anstrichstoff für Wände und Decken im Innenbereich für höchste Ansprüche an Deckfähigkeit und Mattheit. Ermöglicht dank optimierter **ECO-LINE Qualität** (gebrauchsfertige Einstellung) eine rationelle Spritz- als auch Rollapplikation. Für eine störungsfreie Spritzapplikation (Airless-Spritzverfahren) wird die TRENDLINE Wohnraumfarbe im Produktionsprozess mit einer zusätzlichen Fein-Filtration abgeseibt.

Bei pilzgefährdeten Anstrichoberflächen im Innenbereich empfehlen wir eine Beschichtung mit Filmschutz gegen Schimmel- und Pilzbewuchs (FAKOLITH BIO.FILM.STOP-Technologie).

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse B.**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Universell im Innenbereich von Wohn- und Industriebauten. Als matter Anstrich auf Gips, Weissputz, Kalkabrieb, Dispersion, Mattfarbe, Kunststoffputz, Beton usw.

Achtung: Alte Leimfarbe muss vorher abgewaschen werden. Nikotin, Wasserflecken und dergleichen vorgängig abisolieren mit AQUA JSOLIT Plus, AQUA ISOBLOCxtrem Universal Haft-Sperrgrund oder JSOLIT Sperrgrund. Die Haftung der Beschichtung kann durch permanente Oberflächen Kondensatbildung (insb. im Nasszellenbereich) negativ beeinflusst werden.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Co-Polymer Dispersion
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil und silikatische Extender
Verbrauch	Ca. 180 - 250 g/m ² pro Anstrich auf glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Wasser
Dichte	Ca. 1,4 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 56%
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	0%, nicht abgabepflichtig
(VOC-EU)	VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/c): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 0,0 g/l VOC.
Konsistenz	Thixotrop
DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2/7,5 m ² /l

Glanzgrad Tuchmatt

Lieferform

Farbton/Abtönen RAL 9010, RAL 9016 und NCS S0500-N. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde Kunststoffgebilde à 20 kg netto, Hobbock à 60 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt und müssen auf den Zustand des Untergrundes und auf die Anforderungen abgestimmt werden. Siehe SMGV/BFS Merkblätter, SIA Normen und Richtlinien. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.

Achtung bei Weissputz/Spachtelungen: Bitte beachten Sie auch die SMGV-Checkliste/ Prüfprotokoll "Weissputz und Spachtelungen." Um Streifen- und Fleckenbildungen auf stark saugenden Untergründen zu vermeiden, muss TRENDLINE Wohnraumfarbe zügig nass in nass verarbeitet werden.

Bei Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche ist selbst bei Verwendung des Original-Beschichtungsstoffs die Abzeichnung der Reparaturstellen unvermeidlich (BFS 25).

Durch stark unterschiedliche Alkalität, ungleiches Saugverhalten oder Verschiedenartigkeit des Untergrundes und dergleichen, kann es zu einer Fleckenbildung bzw. Farbtonunterschieden in der Beschichtung kommen.

Grundierung Bei stark saugendem Untergrund oder kreidenden Oberflächen ist ein Voranstrich mit AQUAFIX Hydropor Tiefgrund Farblos zu empfehlen. Vorversuche empfehlenswert.

Applikationsart Streichen, Rollen, Airless-Spritzen

Verdünnung Gebrauchsfertige Spritz- und Rollqualität. Je nach Beanspruchungs- und Erwartungskategorie kann die Verdünnung mit Wasser angepasst werden. Kontaktieren Sie unsere Fachberater.

Besondere Hinweise Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nützliche Tipps/Hinweise zur Verdünnung von TRENDLINE Wohnraumfarbe

TRENDLINE Wohnraumfarbe (Streich- und Rollapplikation)

Verdünnung auf stark saugende Untergründe
(z. B. Weissputz, Kalkabriebe etc.)

1. Anstrich ca. 10 – 20%

2. Anstrich ca. 0 – 10%

TRENDLINE Wohnraumfarbe (Streich- und Rollapplikation)

Verdünnung auf schwach- oder nicht saugende Untergründe
(z. B. alte tragfähige Altanstriche etc.)

1. Anstrich ca. 0 – 10%

2. Anstrich ca. 0 – 10%

Für die Airless-Spritzapplikation empfehlen wir die TRENDLINE Wohnraumfarbe unverdünnt zu verarbeiten.

Für die Rollapplikation empfehlen wir unsere Spezialwalzen (Schurlänge von 18 – 21 mm)

H2275 Swissjet-Walze Supertex (Schur 21 mm)

H2627 Walze für AQUATEX WP Primer (Schur 18 mm)

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen

Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling

Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung

Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.