



**LEICHT
SCHLEIFBAR**

LE REBOUCHEUR FÜLLSTOFF



- ▶ **HOCHWERTIGE QUALITÄT**
- ▶ **KEIN SCHWUND BEIM TROCKNEN**
- ▶ **LEICHT ZU VERARBEITEN**
- ▶ **AUF NULL ABZIEHBAR**

EINSATZ

Pulverförmiger Füllstoff für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

Der Füllstoff **"LE REBOUCHEUR"** haftet auf allen neuen oder renovierten sowie unbehandelten oder gestrichenen Untergründen:

- Gips, Gipsplatten, Gipskartonplatten
- Altanstrichen
- Zement, Beton, Porenbeton, Leichtbaustein, Backstein, Natursteinen.

ENDBESCHICHTUNG

Mit jeder Art von Wandputzen, Farben und Wandverkleidungen.

Technische und Physikalische DATEN

Der Füllstoff **"LE REBOUCHEUR"** ist pulverförmig auf Gipsbasis, aus ausgewählten Grundstoffen von Steingruben und Zellulosen Bindemitteln.

- Einstufung (NFT 36-005): Familie III Klasse 3
- Kodifizierung GESWAC (NFT 30-608): $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Mischverhältnis: 50% Wasser (d.h. ca. 0,5 l Wasser pro kg Pulver)
- Schichtdicke: unbegrenzt
- Verbrauch: 1 kg Pulver füllt 1,1 L
- Verarbeitungsdauer: ca. 30 bis 40 Min.
- 2. Schicht: sobald der Spachtel trocken ist
- Endbeschichtung: durchschnittlich 12 bis 24 Std. (nach vollständigem Austrocknen)
- Farbe: Weiss
- Shore-Härte: 80
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (NFT 30-608): > 0,5 MPa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Der Füllstoff **"LE REBOUCHEUR"** ist mit dem Spachtelmesser oder der Glättkelle aufzutragen.
- Werkzeugreinigung: Spachtelrückstände lösen sich durch reiben nach Trocknung ab, das Benützen von Wasser ist nicht nötig.
- Haltbarkeit: das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf, das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Schachtel: 1 kg.
- Sack: 5 kg, 15 kg oder 25 kg.
- Eimer: 10 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Der Füllstoff **"LE REBOUCHEUR"** nie auf Polystyrol oder auf bestehenden Tapeten auftragen. Ist nicht für Aussenanwendungen geeignet.
- Nicht unter einer Temperatur von + 8 °C oder über 35 °C auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70%.
- Nie auf überhitzten Untergründen auftragen.
- Nie auf feuchten Untergründen auftragen.
- Die Paste nicht mehr umrühren wenn diese zu härten beginnt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

NORMEN

- NFT 30-608: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): Verarbeitung wie Tapeten und Wandverkleidungen.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf www.toupretpro.ch.

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung des Füllstoffs **"LE REBOUCHEUR"** werden mit gutem Glauben und Wissen durch die Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.