

**EXTRÊME  
DURETÉ**

## MUREX

### ENDUIT DE REBOUCHAGE ET RÉPARATION EXTÉRIEUR

- ▶ TRÈS RICHE EN RÉSINE
- ▶ ADHÉRENCE TOUS SUPPORTS
- ▶ MISE EN PEINTURE RAPIDE : 24 H
- ▶ RÉPARATION SANS COFFRAGE

#### USAGE

Enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application manuelle.

#### SUPPORTS

MUREX s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints :

- Plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment, béton, parpaings, briques, pierres,
- Pâtes de verre, céramique.

#### RECOUVREMENT

MUREX est recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant.

#### CARACTÉRISTIQUES

physiques et techniques

MUREX : enduit extérieur en poudre à base de ciment, de charges minérales sélectionnées et de résine.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille IV classe 4c
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage : 45% d'eau  
(soit 0,45 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Épaisseur d'application : sans limite
- Consommation : 1 kg de poudre comble un volume de 1L
- Temps d'utilisation : 30 minutes
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 24 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Dureté Shore : 88
- pH : 11 après délayage – 9,5 après 24 heures permettant une mise en peinture rapide sans risque de virage de teinte ou d'efflorescence.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,8 MPa

#### CONDITIONS

d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.



#### CONDITIONNEMENT

- Nous consulter

#### RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- La température du mélange modifie le temps de prise du produit : une température élevée l'accélère, une température basse la retarde.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

#### PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

#### DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peints.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Xi, irritant – contient du ciment.
- FDS disponible sur [quickds.fr](http://quickds.fr), [toupret.ch](http://toupret.ch) ou [toupret.be](http://toupret.be)

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de MUREX sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

TOUPRET BENELUX  
Dreef 7A - B-1740 Ternat Bruxelles  
Tél. : +32 2 223 39 02  
[toupretbenelux@toupret.com](mailto:toupretbenelux@toupret.com)  
[www.toupret.be](http://www.toupret.be)

TOUPRET SUISSE  
Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg  
Tél. : +41 (0)26 422 4055  
[toupretsuisse@toupret.com](mailto:toupretsuisse@toupret.com)  
[www.toupret.ch](http://www.toupret.ch)



Distribution par :

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tél: +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, [www.kabe-peintures.ch](http://www.kabe-peintures.ch)