

WANCOLITH®

Deckputz Stucco 0.5 Aussen

Merkblatt 2506 / Version 03 / 01.2023

Produkt Verarbeitungsfertige, mineralische Feinputzabglättung auf Basis der von KABE Farben entwickelten «APS-Technologie», mit integriertem Filmschutz gegen Algen und/oder Pilzbewuchs. Zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften, universelle Einsetzbarkeit und höchste Witterungsbeständigkeit aus. Ist wasserabweisend und mikroporös.

Einsatz Auf alle praxisüblichen, tragfähigen Untergründe im Fassadenbereich. Wird hauptsächlich als Deckputzabglättung auf WANCOLITH Feinputz 0.8 mm eingesetzt.

Wichtiger Hinweis: Bei wetterexponierten oder tauwassergefährdeten Fassadenoberflächen (insb. verputzte Aussenwärmedämmungen) empfehlen wir zwei Anstriche mit WANCOLITH Fassadenfarbe. Bei Neubauten und bei Sanierungen muss das Bewuchsrisiko bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Dazu zählen in erster Linie das Fernhalten von Feuchtigkeit (insb. Spritzwasser) durch bauplanerische und baukonstruktive Massnahmen (z. B. Dachüberstände, Tropfkanten, Pflanzenabstände etc.) und planmässige Instandhaltungsmassnahmen (z. B. regelmässige Reinigung).

Hoch alkalische Einflüsse reduzieren im Regelfall die Wirkung der Filmkonservierung.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Spezielle Polysilikate (APS-Technologie)
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil und anorganische Buntpigmente
Verbrauch	Ca. 1,1 kg/m ² +/-10% Der Materialverbrauch wird wesentlich von der Beschaffenheit des Untergrundes beeinflusst!
Verdünnung	Verarbeitungsfertig Konsistenzkorrektur mit Wasser möglich
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	0,8%, nicht abgabepflichtig

Lieferform

Körnung	Glattputzkörnung (ca. 0,5 mm)
Farbton/Abtönen	Naturweiss oder abgetönt nach KABE-Farbkarten bzw. nach Muster, soweit mit anorganischen Pigmenten erreichbar.
Gebinde	Kunststoffgebände à 25 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Bei neuen kalkhaltigen, konfektionierten Kleber- und Einbettungsmassen sowie Deckputzen ist ein Carbonatisierungszeit von mindestens 2 -3 Wochen einzuhalten. Lose Teile, Versinterungen, Verschmutzungen, Moose, Algen und Gewächse sind vollständig zu entfernen.

Ungenügend haftende Altanstriche, Schalölrückstände, Sinterschichten und Fremdsbstanzen jeglicher Art sind vor der Grundierung vom Untergrund zu entfernen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 | SIA 243 sowie die SMGV/BFS Merkblätter und Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.

Grundierung Ein Voranstrich mit NOVALITH Putzgrund oder LAWASTAR Uni-Putzgrund ist in jedem Fall erforderlich. Keine andere Grundierung verwenden! Grundierung mittels Bürste oder Roller verarbeiten und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Applikationsart Mit rostfreier Traufel in Kornstärke aufziehen und abscheiben. WANCOLITH Deckputz Stucco Aussen wird gebrauchsfertig angeliefert. Das Material ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren.

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (>70 %) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden. Unterschiedliche Temperaturen während der Abbindephase (z. B. bei Gerüstschatten) können den Farbton und das Strukturbild beeinflussen. Flächen nach Auftrag vor Wind und Regen schützen.

Aufbauempfehlung

- Grundieren mit NOVALITH Putzgrund oder LAWASTAR Uni-Putzgrund.
- WANCOLITH Deckputz fein 0.8 aufziehen/strukturieren und trocknen lassen.
- WANCOLITH Deckputz Stucco 0.5 glatt über WANCOLITH Deckputz fein 0.8 abziehen und strukturieren.
- Zwei Mal mit WANCOLITH Fassadenfarbe überstreichen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warmaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.